

TIKKIVALA

## TIKKIVALA EURO MATT 3

ЕВРО МАТТ 3 / ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА



<b>Тип</b>	Водоразбавляемая краска для стен и потолков.
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Может использоваться в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.
<b>Объекты применения</b>	Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Изготовитель:**

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
russia.info@finncolor.ru



получите персональную  
консультацию по продукту  
**8 800 100 07 70**  
(звонок по России бесплатный)

# TIKKIVALA EURO MATT 3

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>База</b>	А, С
<b>Колеровка/цвет</b>	Колеруется по каталогам Tikkivala Interior paints («Интерьерные краски») и «Почувствуй цвет». Для колеровки в пастельные и насыщенные цвета воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Рекомендуемое время перемешивания в шейкере/миксере после компьютерной колеровки: 2 минуты. База А может использоваться в готовом виде без колеровки, база С - только в колерованном виде! При окрашивании в цвета с низкой укрывистостью на базе С рекомендуется предварительно нанести слой базы А, заколерованной в похожий оттенок. Во избежание различий в оттенке используйте материал одной партии. При окрашивании поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество материала в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Для проверки цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.
<b>Блеск</b>	Глубокоматовый
<b>Расход</b>	10-14 м <sup>2</sup> /л по непитывающей поверхности; 7-9 м <sup>2</sup> /л по впитывающей поверхности.  Расход зависит от впитывающей способности и неровности основания, способа и условий нанесения, а также от укрывистости выбранного цвета и может отличаться от заявленных показателей. Для проверки впитываемости обрызгать поверхность водой из распылителя. Если при нанесении вода стекает, поверхность непитывающая. Если вода сразу впитывается, то при расчете количества краски необходимо учитывать максимальный расход, для снижения расхода краски необходимо предварительно прогрунтовать поверхность.
<b>Фасовки</b>	0,9л, 2,7л, 9л
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением.
<b>Время высыхания</b>	При температуре (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%: 2 часа, следующий слой можно наносить через 2 часа. При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается. На продолжительность высыхания также влияет пористость поверхности и толщина слоя.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

### Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
russia.info@finncolor.ru



получите персональную  
консультацию по продукту  
**8 800 100 07 70**  
(звонок по России бесплатный)

<b>Плотность (кг/л)</b>	База А: не менее 1,55 кг/л; База С: не менее 1,18 кг/л
<b>Сухой остаток по массе (%)</b>	База А - 60,0-64,0% База С - 40,0-44,0%
<b>Стойкость к мокрому истиранию</b>	2 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300.
<b>Стойкость к мытью</b>	Устойчива к легкому мытью мягкой поролоновой губкой с применением бытовых неабразивных моющих средств. После мытья допускается небольшое изменение блеска покрытия.
<b>Предельная величина ЛОС</b>	Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC (cat A/a) 30 г/л (2010). Euro Matt 3 содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л.
<b>Хранение и транспортировка</b>	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном. Допускается расслоение краски. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 3 года (36 месяцев). После вскрытия и/или колеровки использовать в течение одного месяца.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Изготовитель:**

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
russia.info@finncolor.ru



получите персональную  
консультацию по продукту  
**8 800 100 07 70**  
(звонок по России бесплатный)

# TIKKIVALA EURO MATT 3

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Условия при окраске** Поверхность должна быть сухой и чистой. Работы проводить при температуре выше 5°C и относительной влажности воздуха ниже 80%.

**Предварительная подготовка поверхности** Неокрашенные поверхности:  
Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Впитывающие и пористые поверхности рекомендуется загрунтовать грунтовкой Tikkivala Euro Primer (Евро Праймер) или Tikkivala Euro Base (Евро Бейз). При сплошном шпатлевании готовыми шпатлевками грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. Использовать грунтовку Tikkivala Euro Primer (Евро Праймер) или Tikkivala Euro Base (Евро Бейз) необходимо в соответствии с технической спецификацией.

Ранее окрашенные поверхности:  
С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой и просушить. Неровности и дефекты зашпатлевать шпатлевкой Tikkivala Euro Filler (Евро Филлер) или Euro Filler Light (Евро Филлер Лайт). После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить, загрунтовать грунтовкой Tikkivala Euro Primer (Евро Праймер) или Tikkivala Euro Base (Евро Бейз).

**Окраска** Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой не более чем до 5% по объёму при нанесении кистью или валиком. Наносить в 2 слоя.  
При нанесении безвоздушным распылением рекомендуемые параметры:  
- \*Тип форсунки: HEA  
- Сопло: 515.  
- Давление: 140 бар - база А / 80 бар - база С.  
- Разбавление: 5% - база А / не требуется - база С.  
Точные параметры определяются тестированием на объекте.  
\*В случае изменения типа форсунки или сопла, потребуется корректировка по давлению относительно рекомендаций, данных выше. При нанесении БВР дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями производителя окрасочного оборудования.

**Очистка инструментов** После окончания работ инструменты промыть водой.

**Эксплуатация поверхности** Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности. Покрытие достигает своей окончательной прочности и стойкости в течение 4 недель после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



легкую очистку мягкой тканью. Через 4 недели после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10) с помощью мягкой ткани или губки. Придерживаться указаний производителя моющего средства. После очистки поверхность необходимо вымыть чистой водой. Для удаления загрязнений с поверхности следует избегать точечного интенсивного мытья. Покрытие необходимо мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками с равномерным усилием, пока не будет очищена вся поверхность. Стены рекомендовано мыть сверху вниз.

Стойкость покрытия к мытью гарантирует сохранение защитных свойств покрытия, так как слой краски не стирается при мытье, но шероховатости поверхности могут сглаживаться от истирающего воздействия, из-за чего поверхность может начать лосниться в отдельных местах. Изменение блеска покрытия не сказывается на прочностных характеристиках готового покрытия и не является дефектом. При предполагаемой высокой эксплуатационной нагрузке покрытия (высокая устойчивость к загрязнениям и воздействию воды) необходимо использовать водно-дисперсионные полуматовые, полуглянцевые или глянцевые краски.

### **Окружающая среда и безопасность**

Материал пожаро- и взрывобезопасен. Хранить в недоступном для детей месте! Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Избегать вдыхания паров или пыли от распыления, применять респиратор/полумаску. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

#### **Изготовитель:**

ООО «Тиккурила»,  
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,  
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99  
russia.info@finncolor.ru



получите персональную  
консультацию по продукту  
**8 800 100 07 70**  
(звонок по России бесплатный)