

Спецификация 30.03.2016

Сделано в Финляндии

## Fintex 2

Глубоко матовая потолочная краска



<b>Тип</b>	Абсолютно матовая, водорастворимая, светостойкая, гипоаллергенная, экологичная акрилатная краска с повышенной укрывистостью и белизной, не желтеющей со временем.
<b>Область применения</b>	Потолки в жилых и общественных помещениях. А также рекомендуется к применению как грунтовочная краска для стен с целью выравнивания цвета и впитываемости основания.
<b>Окрашиваемые материалы</b>	Минеральные основания, которыми являются всевозможные выравнивающие штукатурки, шпатлёвки и гипсокартон. Подходит для ремонтной окраски по старым лакокрасочным поверхностям, в том числе алкидным и лаковым. Применяется для окраски деревянных потолков, а также фанеры и OSB.

### Технические данные

<b>Цвет</b>	База А – готовая белая, колеруется в пастельные тона.
<b>Каталоги колеровки</b>	NCS, RAL, Tikkurila, Teknos, Dulux, Benjamin Moore, Little Greene, Sherwin-Williams...
<b>Блеск</b>	Матовый 2
<b>Средний расход</b>	в 1 слой - 8 м <sup>2</sup> /л в 2 слоя – 4,5 м <sup>2</sup> /л
<b>Время высыхания</b>	На отлип – 30 минут Второй слой – 2 часа
<b>Фасовка</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Плотность</b>	1,4 кг/л
<b>Сухой остаток</b>	Около 52%
<b>Стойкость к мытью</b>	Выдерживает более 2000 чисток.
<b>Способ нанесения</b>	Валик, кисть или распылитель.
<b>Хранение</b>	36 месяцев. После использования хранится 12 месяцев в плотно закрытой банке. Хранить в прохладном месте. Не замораживать.
<b>Экология</b>	Изделие относится к категории М1 строительных материалов по выбросам вредных веществ. Предельное значение содержания ЛОС в жидком состоянии 30 г/л (2010). ЛОС в готовом изделии <30 г/л.



**Южное Шоссе 37к1**  
Строительная ярмарка  
«Мультимекс»  
+7 (911) 925-37-10  
9253710@mail.ru

**Бестужевская 10**  
ТЦ «Бестужевский»,  
отдел 236  
+7 (911) 926-37-10  
9263710@mail.ru

Пн-Пт с 10-00 до 20-00  
Сб-Вс с 10-00 до 16-00

Спецификация 30.03.2016

### **Инструкция по применению**

#### **Условия при окраске**

Температура поверхности и краски должна быть выше +5°C, но ниже +25°C, относительная влажность воздуха ниже 80%, влажность древесины ниже 20%. Понижение температуры и повышение влажности воздуха увеличат время высыхания.

#### **Подготовка поверхности**

Окрашиваемую поверхность очистить от грязи и пыли, при необходимости со специальными или бытовыми моющими средствами, но с пониженным содержанием щёлочи. Пористые минеральной поверхности предварительно загрунтовать любой акриловой грунтовкой. Глянцевые поверхности алкидных и масляных красок, а также лаков, отшлифовать до матового состояния абразивом Р180.

#### **Покраска**

Перед применением краску Финтекс 2 тщательно перемешать. Для нанесения валиком допускается разбавление до 5-10% в зависимости от температуры в помещении. Для распылителя – на 10%. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,02–0,03". Краска наносится в 2 слоя.

#### **Очистка инструментов**

Рабочие инструменты промыть водой пока они не высохли.

#### **Эксплуатация поверхности**

Помещение можно эксплуатировать через 12 часов. Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 2 недели.