

Спецификация 17.02.2021

Сделано в Финляндии

Fintex Acryline Top

Акрилайн Топ износостойкий водный лак



Тип	Быстросохнущий, влагостойкий акрилатный лак повышенной прочности для внутренних работ.
Область применения	Деревянные полы в загородных и городских домах внутри помещений. Подходит для деревянных лестниц, паркета, деревянных дверей, оконных рам, деревянной мебели, мебельных щитов и кухонных столешниц.
Окрашиваемые материалы	Дерево хвойных и лиственных пород, МДФ, ДСП, OSB, фанера и шпона. Может использоваться в промышленных линиях, где сушка происходит при повышенной температуре. Может наносится поверх плотно держащихся акриловых и алкидных лаков и красок.

Технические данные

Цвет	Бесцветный, колеруется в лессирующие цвета
Блеск	557 Полуматовый 555 Полуглянцевый
Расход	Расход в 1 слой - 12 м ² /л Расход в 2 слоя - 7 м ² /л Расход в 3 слоя - 5 м ² /л

Время высыхания	t°C	23°C	40°C
	На отлип	30 мин.	10-20 мин.
	2-ой слой	1-2 ч	40-60 мин.

Фасовка	0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 15 л
Разбавитель	Вода. Первый слой – 5-20%. Финишный слой – не более 5%.
Распыление	Размер сопла 0,011-0,013”
Плотность	1,0 кг/л.
Сухой остаток	Около 42%.
Стойкость к мытью	Выдерживает регулярную чистку бытовыми моющими средствами.
Способ нанесения	Плотная синтетическая кисть, велюровый валик, промышленный распылитель.
Хранение	36 месяцев. После использования хранится 12 месяцев в плотно закрытой банке. Хранить в прохладном месте. Не замораживать.
Экология	Изделие относится к категории М1 строительных материалов по выбросам вредных веществ. Предельное значение содержания ЛОС в жидком состоянии 130 г/л (2010). ЛОС в готовом изделии <130 г/л.

Производитель Fintex-Tetrakem Oyj, Финляндия, Кангасала, Мякириенти 13, +358-20-785-1210. Fintex.fi

Спецификация 17.02.2021

Инструкция по применению

Условия при окраске

Температура поверхности и лака желательно не ниже +10°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Понижение температуры и повышение влажности воздуха увеличат время высыхания.

Подготовка поверхности

Предварительная шлифовка пола абразивом зернистости P120, мебели - P150. Для достижения особенно гладкого покрытия, поверхность хвойный пород обработать водным грунтовочным антисептиком, затонировать морилкой или просто слегка увлажнить, тряпкой или губкой. После высыхания грунтовочного материала отшлифовать поднявшиеся волокна P240. Удалите пыль после шлифования.

Лакировка

Перед применением лак Fintex Acryline Top тщательно перемешать, чтобы не было осадка, и периодически перемешивать во время работы.

Дощатые полы – на первый слой разбавить 10-20% водой, нанести тонко, дать поверхности подсохнуть минимум один час. Лакировать по направлению волокон древесины, обрабатывая несколько досок зараз. Произвести промежуточное шлифование P150-P180 и тщательно удалить пыль. Нанести второй слой тонко с максимальным разбавлением в 5% и дать просохнуть примерно 2 часа перед нанесением последнего слоя. Финишную лакировку наносить толстым слоем без разбавления.

Паркет и ламинат лакируются выливанием лака прямо на поверхность и распределением лака шпателем в 2 слоя, с межслойной шлифовкой через 1 час абразивом P150, если поднимется ворс.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой пока они не высохли.

Эксплуатация поверхности

Лаковое покрытие достигает окончательной твердости примерно через одну неделю. До этого следует избегать сильной нагрузки и очистки. Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой. Грязные участки очищать тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве (pH 6–8).