

Спецификация 25.11.2022

Сделано в Финляндии

Fintex Barokki Kalustemaalii

Барокки Калустемаали полуматовая краска для мебели



Тип	Современная, быстросохнущая, самовыравнивающаяся, легконаносимая, экологичная акриловая краска для мебели, создающая износостойкую поверхность, приятную для прикосновений.
Область применения	Мебель в загородных и городских домах внутри помещений. Подходит для деревянной мебели, в том числе детских кроваток, деревянных дверей, оконных рам и прочих мебельных конструкций, кроме кухонных столешниц. Применяется для детских игрушек. Можно использовать для реставрации старой мебели и радиаторов отопления.
Окрашиваемые материалы	Дерево хвойных и лиственных пород, МДФ, ДСП, OSB, фанера и шпон. Может наноситься поверх плотно держащихся акриловых и алкидных лаков и красок.

Технические данные

Цвет	База А – готовая белая, колеруется в пастельные тона. База С – основа под колеровку в тёмные и насыщенные цвета.
Каталоги колеровки	NCS, RAL, Tikkurila, Teknos, Dulux, Benjamin Moore, Little Greene, Sherwin-Williams...
Блеск	Полуматовый
Расход	Расход в 1 слой - 10 м ² /л Расход в 2 слоя - 5 м ² /л
Время высыхания	На отлип – 1 час Следующий слой – 16 часов
Фасовка	0,9 л, 2,7 л, 9 л
Разбавитель	Вода Первый слой – 7-10% Финишный слой – не более 5%
Плотность	1,2 кг/л
Сухой остаток	Около 40%
Стойкость к мытью	Выдерживает более 4000 чисток щёткой. Устойчив к воздействию чистящих средств и слабых растворителей, например Уайт-Спирита. Хорошая устойчивость к маслам и жирам.
Способ нанесения	Плотная синтетическая кисть, велюровый валик или распылитель.
Распыление	Размер сопла 0,017-0,023”
Хранение	36 месяцев. После использования хранится 12 месяцев в плотно закрытой банке. Хранить в прохладном месте. Не замораживать.
Экология	Изделие относится к категории М1 строительных материалов по выбросам вредных веществ. Предельное значение содержания ЛОС в жидком состоянии 130 г/л (2010). ЛОС в готовом изделии <130 г/л.



Южное Шоссе 37к1
Строительная ярмарка
«Мультимекс»
+7 (911) 925-37-10
9253710@mail.ru

Бестужевская 10
ТЦ «Бестужевский»,
отдел 236
+7 (911) 926-37-10
9263710@mail.ru

Пн-Пт с 10-00 до 20-00
Сб-Вс с 10-00 до 16-00

Спецификация 25.11.2022

Инструкция по применению

Условия при окраске

Температура поверхности и краски желательно не ниже +10°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Понижение температуры и повышение влажности воздуха увеличат время высыхания.

Подготовка поверхности

Предварительная шлифовка абразивом зернистости P120. Межслойная лёгкая шлифовка через 12 часов зернистостью не крупнее P320. Удалите пыль после шлифования.

Покраска

Перед применением краску Varokki Kalustemaali тщательно перемешать. При нанесении на свежее дерево из хвойных пород на первый слой разбавить до 10% водой. Финишный слой наносить толстым слоем, желательно без разбавления, в идеале – в горизонтальном положении. При нанесении на старые лакокрасочные поверхности, обезжирить их, а глянцевые – заматовать мелким абразивом.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой пока они не высохли.

Эксплуатация поверхности

Покрытие достигает окончательной твердости через 3 дня. До этого следует избегать царапающей нагрузки и сильного нагрева поверхности. Пятна от сильно красящих веществ, таких как кофе, чай, красное вино и т.д. необходимо вытирать до их высыхания. Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой. Грязные участки очищать тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве (pH 6–8).