

Спецификация 20.03.2017


Сделано в Финляндии

Fintex KSM 25

Финтекс КСМ 25 полуматовая износостойкая краска



Тип	Полуматовая, влагостойкая, моющаяся, светостойкая, гипоаллергенная, вододисперсионная экологичная акрилатная краска с повышенной стойкостью к износу и добавками против плесени.
Область применения	Стены и потолки в жилых помещениях с высокой влажностью и общественных помещениях с высокой проходимостью, требующих ежедневного мытья с моющими средствами. Применяется в кухнях, ванных комнатах, прихожих, коридорах, лестничных клетках, детских учреждениях, школах, больницах, предприятиях пищевой промышленности и прочих подобных помещениях. Рекомендована к покраске деревянных стен в загородных домах, в том числе неотапливаемых в зимний период.
Окрашиваемые материалы	Минеральные основания, которыми являются всевозможные выравнивающие штукатурки, шпатлёвки и гипсокартон. Подходит для ремонтной окраски по старым лакокрасочным поверхностям, в том числе алкидным и лаковым. Применяется для окраски дерева различных пород, фанеры, вагонки, бруса, ДВП, ДСП и OSB.
Технические данные	
Цвет	База А – готовая белая, колеруется в пастельные тона. База С – основа под колеровку в тёмные и насыщенные цвета.
Каталоги колеровки	NCS, RAL, Tikkurila, Teknos, Dulux, Benjamin Moore, Little Greene, Sherwin-Williams...
Блеск	Полуматовый
Средний расход	в 1 слой - 9 м ² /л в 2 слоя - 5 м ² /л
Время высыхания	На отлип – 30 минут Второй слой – 2 часа
Фасовка	0,9 л, 2,7 л, 9 л
Разбавитель	Вода
Плотность	1,3 кг/л
Сухой остаток	Около 52%
Стойкость к мытью	Сопротивление влажному истиранию соответствует 1 классу согласно EN13300 (ISO 11998). Выдерживает более 25000 чисток с помощью щётки и бытовых моющих средств.
Способ нанесения	Валик, кисть или распылитель.
Хранение	36 месяцев. После использования хранится 12 месяцев в плотно закрытой банке. Хранить в прохладном месте. Не замораживать.
Экология	Изделие относится к категории М1 строительных материалов по выбросам вредных веществ. Предельное значение содержания ЛОС в жидком состоянии 30 г/л (2010). ЛОС в готовом изделии <30 г/л.



Южное Шоссе 37к1
Строительная ярмарка
«Мультимекс»
+7 (911) 925-37-10
9253710@mail.ru

Бестужевская 10
ТЦ «Бестужевский»,
отдел 236
+7 (911) 926-37-10
9263710@mail.ru

Пн-Пт с 10-00 до 20-00
Сб-Вс с 10-00 до 16-00

Спецификация 20.03.2017

Инструкция по применению

Условия при окраске

Температура поверхности и краски должна быть выше +5°C, но ниже +25°C, относительная влажность воздуха ниже 80%, влажность древесины ниже 20%. Понижение температуры и повышение влажности воздуха увеличат время высыхания.

Подготовка поверхности

Окрашиваемую поверхность очистить от грязи и пыли, при необходимости со специальными моющими средствами. Пористые минеральные поверхности предварительно загрунтовать любой акриловой грунтовкой. При сильно неоднородной по цвету подложке или при радикальной смене цвета, поверхность предварительно загрунтовать в 1 слой краской Fintex 2 для выравнивания цветового фона и получения насыщенных оттенков. Глянцевые поверхности алкидных и масляных красок, а также лаков, отшлифовать до матового состояния абразивом P180. Деревянные поверхности обработать грунтовочным антисептиком.

Покраска

Перед применением краску Финтекс КСМ 25 тщательно перемешать. Для нанесения валиком допускается разбавление до 5-10% в зависимости от температуры в помещении. Для распылителя – на 10%. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,017–0,023". Краска наносится в 2 слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой пока они не высохли.

Эксплуатация поверхности

Помещение можно эксплуатировать через 12 часов. Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности. Допускается очистка только сухой мягкой щеткой или губкой. Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз, пока не будет очищена вся стена.