

Спецификация 28.11.2016

Сделано в Финляндии

Fintex Ovika Akva Lattiamali

Овика Аква краска для пола



Тип	Быстросохнущая, износостойкая, самовыравнивающаяся, нескользкая, светостойкая, влагостойкая, моющаяся и экологичная акриловая краска для пола без запаха.
Область применения	Новые и ранее окрашенные полы и ступени лестниц внутри помещений с бытовой и средней общественной нагрузкой.
Окрашиваемые материалы	Деревянные и бетонные полы. Подходит для перекраски полов, ранее окрашенных акриловыми и алкидными красками и лаками.

Технические данные

Цвет	База А – готовая белая, колеруется в пастельные тона. База С – основа под колеровку в тёмные и насыщенные цвета.
Каталоги колеровки	NCS, RAL, Tikkurila, Teknos, Dulux, Benjamin Moore, Little Greene, Sherwin-Williams...
Блеск	Полуматовый
Расход	Расход в 1 слой - 7 м ² /л Расход в 2 слоя - 4 м ² /л
Время высыхания	От пыли – 15 минут Следующий слой – 1 час
Фасовка	0,9 л, 2,7 л, 9 л
Разбавитель	Вода Первый слой – 10% Финишный слой – не более 5%
Плотность	1,26 кг/л
Сухой остаток	Около 44%
Стойкость к мытью	Выдерживает более 20 000 чисток щёткой. Устойчив к воздействию чистящих средств и слабых растворителей, например Уайт-Спирита. Хорошая устойчивость к маслам и жирам.
Способ нанесения	Плотная синтетическая или смешанная кисть, велюровый или мохеровый валик с ворсом 4-6 мм или распылитель.
Распыление	Размер сопла 0,017-0,023”
Хранение	24 месяца. После использования хранится 12 месяцев в плотно закрытой банке. Хранить в прохладном месте. Не замораживать.

Спецификация 28.11.2016

Инструкция по применению

Условия при окраске

Температура поверхности и краски желательно не ниже +10°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Понижение температуры и повышение влажности воздуха увеличат время высыхания.

Подготовка поверхности

Свежие деревянные полы из хвойных пород обработать водным грунтовочным антисептиком. Поверхность предварительно зашлифовать абразивом зернистостью Р120. Для получения поверхности близкой к идеальной, провести межслойную лёгкую шлифовку через 1 час зернистостью не крупнее Р320.

Для покраски бетонных полов срок их сушки должен составить не менее 2х недель. Относительная влажность бетона должна быть не более 95%. Удалите цементные высолы, оставшиеся после высыхания бетона.

Ранее окрашенные полы зашлифовать или вымыть специальными моющими средствами, исправить неровности с помощью шпатлёвки. Удалите пыль после шлифования.

Покраска

Перед применением краску OviKa Akva тщательно перемешать. При нанесении на свежее дерево из хвойных пород на первый слой разбавить до 5% водой. Финишный слой желательно наносить без разбавления.

Ранее неокрашенные бетонные полы загрунтовать краской OviKa Akva, разбавленной на 15%, после чего провести окраску в 2 полноценных слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой пока они не высохли.

Эксплуатация поверхности

В течение первых 2х дней применяйте только сухую уборку поверхности. Окончательно прочность поверхность набирает через 2 недели. Используйте для мытья нейтральные моющие средства (рН 6–8).