

Спецификация 30.04.2020

Сделано в Финляндии

Fintex LVC Rock 7

Финтекс Рок 7 матовая износостойкая краска



Тип	Матовая, экстремально стойкая, влагостойкая, моющаяся, светостойкая, гипоаллергенная, экологичная акрилатная краска с современными добавками против плесени, безопасными для человека.
Область применения	Стены и потолки в жилых помещениях с высокой влажностью и общественных помещениях с высокой проходимостью, требующих ежедневного мытья с моющими средствами. Применяется в кухнях, ванных комнатах, прихожих, коридорах, лестничных клетках, детских учреждениях, школах, больницах, предприятиях пищевой промышленности и прочих подобных помещениях. Рекомендована к покраске деревянных стен в загородных домах, в том числе неотапливаемых в зимний период.
Окрашиваемые материалы	Минеральные основания из штукатурки, шпатлёвки и гипсокартон, а также обои под покраску. Подходит для ремонтной окраски по старым лакокрасочным поверхностям, в том числе алкидным и лаковым. Применяется для окраски дерева различных пород, фанеры, вагонки, бруса, ДВП, ДСП и OSB.
Технические данные	
Цвет	База А – готовая белая, колеруется в пастельные тона. База С – основа под колеровку в тёмные и насыщенные цвета.
Каталоги колеровки	NCS, RAL, Tikkurila, Teknos, Dulux, Benjamin Moore, Little Greene, Sherwin-Williams...
Блеск	Матовый
Средний расход	в 1 слой - 9 м ² /л в 2 слоя - 5 м ² /л
Время высыхания	На отлип – 30 минут Второй слой – 2 часа
Фасовка	0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
Разбавитель	Вода
Плотность	1,3 кг/л
Сухой остаток	Около 52%
Стойкость к мытью	Сопротивление влажному истиранию соответствует 1 классу согласно EN13300 (ISO 11998). Выдерживает более 25000 чисток с помощью щётки и бытовых моющих средств.
Способ нанесения	Валик, кисть или распылитель.
Хранение	36 месяцев. После использования хранится 12 месяцев в плотно закрытой банке. Хранить в прохладном месте. Не замораживать.
Экология	Изделие относится к категории М1 строительных материалов по выбросам вредных веществ. Предельное значение содержания ЛОС в жидком состоянии 30 г/л (2010). ЛОС в готовом изделии <30 г/л.

Спецификация 30.04.2020

Инструкция по применению

Условия при окраске

Температура поверхности и краски должна быть выше +5°C, но ниже +25°C, относительная влажность воздуха ниже 80%, влажность древесины ниже 20%. Понижение температуры и повышение влажности воздуха увеличат время высыхания.

Подготовка поверхности

Окрашиваемую поверхность очистить от грязи и пыли, при необходимости со специальными моющими средствами. Пористые минеральные поверхности предварительно загрунтовать любой акриловой грунтовкой. Деревянные поверхности из хвойных пород обработать грунтовочным антисептиком. Деревянные породы, богатые танинами, обработать блокирующими грунтами. Глянцевые поверхности алкидных и масляных красок, а также лаков, отшлифовать до матового состояния абразивом Р180.

При сильно неоднородной по цвету подложке или при радикальной смене цвета, поверхность предварительно загрунтовать в 1 слой краской Финтекс 2 для выравнивания цветового фона и получения насыщенных оттенков.

Покраска

Перед применением краску Финтекс Рок 7 тщательно перемешать. Для нанесения валиком допускается разбавление до 5-10% в зависимости от температуры в помещении. Для распылителя – на 10%. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,017–0,023". Краска наносится в 2 слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой пока они не высохли.

Эксплуатация поверхности

Помещение можно эксплуатировать через 12 часов. Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности. Допускается очистка только сухой мягкой щеткой или губкой. Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз, пока не будет очищена вся стена.