

Спецификация 18.10.2017

Сделано в Финляндии

## Fintex Satin

Финтекс Сатин глубокоматовая интерьерная краска



<b>Тип</b>	Совершенно матовая, моющаяся, водорастворимая, светостойкая, плотная и укрывистая, гипоаллергенная экологичная акрилатная краска с бархатистым эффектом.
<b>Область применения</b>	Стены и потолки в жилых и общественных помещениях, требующих качественно и визуально высокого уровня отделки с точки зрения дизайна, а также подвергающиеся ежедневной уборке.
<b>Окрашиваемые материалы</b>	Минеральные основания, которыми являются всевозможные выравнивающие штукатурки, шпатлёвки и гипсокартон. Подходит для ремонтной окраски по старым лакокрасочным поверхностям, в том числе алкидным и лаковым. Применяется для окраски дерева различных пород, фанеры, ДВП, ДСП и OSB. Рекомендована к нанесению на стеклообои и обои под покраску.

### Технические данные

<b>Цвет</b>	База А – готовая белая, колеруется в пастельные тона. База С – основа под колеровку в тёмные и насыщенные цвета.
<b>Каталоги колеровки</b>	NCS, RAL, Tikkurila, Teknos, Dulux, Benjamin Moore, Little Greene, Sherwin-Williams...
<b>Блеск</b>	Глубокоматовый
<b>Средний расход</b>	в 1 слой - 9 м <sup>2</sup> /л в 2 слоя - 5 м <sup>2</sup> /л
<b>Время высыхания</b>	На отлип – 30 минут Второй слой – 2 часа
<b>Фасовка</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Плотность</b>	1,35 кг/л
<b>Сухой остаток</b>	Около 55%
<b>Стойкость к мытью</b>	Сопротивление влажному истиранию соответствует 1 классу согласно EN13300 (ISO 11998). Выдерживает более 4000 чисток с помощью щётки и бытовых моющих средств.
<b>Способ нанесения</b>	Валик, кисть или распылитель.
<b>Хранение</b>	36 месяцев. После использования хранится 12 месяцев в плотно закрытой банке. Хранить в прохладном месте. Не замораживать.
<b>Экология</b>	Изделие относится к категории М1 строительных материалов по выбросам вредных веществ. Предельное значение содержания ЛОС в жидком состоянии 30 г/л (2010). ЛОС в готовом изделии <30 г/л.



Южное Шоссе 37к1  
Строительная ярмарка  
«Мультимекс»  
+7 (911) 925-37-10  
9253710@mail.ru

Бестужевская 10  
ТЦ «Бестужевский»,  
отдел 236  
+7 (911) 926-37-10  
9263710@mail.ru

Пн-Пт с 10-00 до 20-00  
Сб-Вс с 10-00 до 16-00

Спецификация 25.11.2022

### Инструкция по применению

#### Условия при окраске

Температура поверхности и краски должна быть выше +5°C, но ниже +25°C, относительная влажность воздуха ниже 80%, влажность древесины ниже 20%. Понижение температуры и повышение влажности воздуха увеличат время высыхания.

#### Подготовка поверхности

Окрашиваемую поверхность очистить от грязи и пыли, при необходимости со специальными моющими средствами. Пористые минеральные поверхности предварительно загрунтовать любой акриловой грунтовкой. При сильно неоднородной по цвету подложке или при радикальной смене цвета, поверхность предварительно загрунтовать в 1 слой краской Fintex 2 для выравнивания цветового фона и получения насыщенных оттенков. Глянцевые поверхности алкидных и масляных красок, а также лаков, отшлифовать до матового состояния абразивом P180.

#### Покраска

Перед применением краску Финтекс Сатин тщательно перемешать. Для нанесения валиком допускается разбавление до 5-10% в зависимости от температуры в помещении. Для распылителя – на 10%. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,017–0,023". Краска наносится в 2 слоя.

#### Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой пока они не высохли.

#### Эксплуатация поверхности

Помещение можно эксплуатировать через 12 часов. Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности. Допускается очистка только сухой мягкой щеткой или губкой. Покрытие следует мыть, не оставляя подтеков и разводов, большими участками сверху вниз, пока не будет очищена вся стена.