

Спецификация 10.02.2016

Сделано в Финляндии

## Fintex Saunasuoja

Саунасуоя защитный состав для бань и саун



<b>Тип</b>	Лессирующий, влагостойкий, грязеотталкивающий, термостойкий, экологичный акрилатный защитный состав без запаха с защитой от грибка и плесени.
<b>Область применения</b>	Деревянные стены и потолки в сухих и влажных помещениях с высокой температурой, парилках, помывочных и зонах отдыха.
<b>Окрашиваемые материалы</b>	Деревянные поверхности из хвойных и лиственных пород, такие как брус, бревно, лафет, имитация бруса и вагонка.

### Технические данные

<b>Цвет</b>	Бесцветный, колеруется в лессирующие цвета.
<b>Блеск</b>	Полуматовый
<b>Расход</b>	в 1 слой - 12 м <sup>2</sup> /л в 2 слоя - 6 м <sup>2</sup> /л
<b>Время высыхания</b>	На отлип – 40 минут Второй слой – 3 часа Ввод в эксплуатацию – 24 часа
<b>Фасовка</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Плотность</b>	1,0 кг/л
<b>Сухой остаток</b>	Около 18%
<b>Стойкость к мытью</b>	Для очистки обработанных поверхностей используйте только специальные моющие средства с нейтральным pH 6–8.
<b>Способ нанесения</b>	Кисть
<b>Хранение</b>	36 месяцев. После использования хранится 12 месяцев в плотно закрытой банке. Хранить в прохладном месте. Не замораживать.
<b>Экология</b>	Изделие относится к категории М1 строительных материалов по выбросам вредных веществ. Предельное значение содержания ЛОС в жидком состоянии 130 г/л (2010). ЛОС в готовом изделии <130 г/л.

Спецификация 10.02.2016

### Инструкция по применению

#### Условия при окраске

Температура поверхности и защитного состава желательна не ниже +10°C, относительная влажность воздуха ниже 80%, влажность древесины ниже 20%. Понижение температуры и повышение влажности воздуха увеличат время высыхания.

#### Подготовка поверхности

Предварительная шлифовка стен и потолка абразивом зернистости P120-P150. Удалите пыль после шлифования. Для окраски стен из хвойных пород в обычных жилых помещениях, а также ванных комнатах, рекомендуется на первый слой использовать грунтовочный антисептик. В парной защитный состав применять без грунтования.

#### Нанесение состава

Перед применением защитный состав Saunasuoja тщательно перемешать, чтобы не было осадка, и периодически помешивать во время работы.

При работе в парилке защитный состав наносится в 1 слой без разбавления или двумя слоями, но разбавленными на 50% водой. Неразбавленный второй слой может начать «подлипать» при высоких температурах.

В помывочной, комнатах отдыха и других жилых помещениях наносятся полноценные 2 слоя для создания моющейся поверхности, но на первый слой для удобства нанесения можно разбавить на 10% водой. Колерованный защитный состав наносить непрерывно до визуальных преград, в виде углов помещения, стыков досок или иных архитектурных деталей, во избежание цветных нахлестов из-за быстрой скорости высыхания. Материал наносится кистью вдоль волокон, без сильного втирания, но с равномерным распределением. Второй слой наносить аналогичным способом, минимум через 3 часа и без разбавления водой. Межслойная лёгкая шлифовка производится абразивом P240.

#### Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой пока они не высохли.

#### Эксплуатация поверхности

Банные помещения можно эксплуатировать через 24 часа. Перед эксплуатацией нагрейте баню, а затем хорошо проветрите.