

Спецификация 09.04.2015

Сделано в Финляндии

Fintex Talomaali


Таломаали краска для деревянных фасадов



Тип	Атмосферостойкая, светостойкая, плотная и укрывистая, содержащая добавки против плесени и грибов, матовая акрилатно-латексная краска с добавлением льняного масла.
Область применения	Новые и ранее окрашенные стены деревянных фасадов загородных домов, которые подвергаются интенсивному воздействию атмосферных осадков в условия северных широт.
Окрашиваемые материалы	Необработанные, окорённые, пиленные, строганные и шлифованные деревянные поверхности из хвойных и лиственных пород древесины, такие как клееный брус, имитация бруса, фасадная доска, планкен и т.п. Так же подходит и для сильноподвижных деревянных поверхностей из бруса, бревна и лафета после их 4х летней усадки. Таломаали предназначена в том числе для перекраски поверхностей, ранее окрашенных водными и алкидными красками, антисептиками, пропитками и лазурями. Подходит для очень старой древесины.

Технические данные

Цвет	База А – готовая белая, колеруется в светлые тона. База С – основа под колеровку в тёмные и насыщенные оттенки.
Каталоги колеровки	NCS, RAL, Tikkurila, Teknos, Dulux, Benjamin Moore, Little Greene, Sherwin-Williams...
Блеск	Шелковисто матовый
Расход	в 1 слой - 9 м ² /л в 2 слоя – 5 м ² /л
Время высыхания	От пыли – 2 часа На отлип – 3 часа Второй слой – 24 часа
Фасовка	0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
Разбавитель	Вода, допускается разбавление до 10% для нанесения распылителем.
Термостойкость	от -50°С до +80°С
Плотность	1,3 кг/л
Сухой остаток	Около 51%
Светостойкость	Хорошая, не желтеет со временем.
Способ нанесения	Фасадная кисть или распылитель (сопло 0,018"–0,023")
Хранение	36 месяцев. После использования хранится так же 36 месяцев в плотно закрытой таре. Хранить в прохладном месте. Не замораживать.
Экология	Предельное значение содержания ЛОС в жидком состоянии 130 г/л (2010). ЛОС в готовом изделии <130 г/л.



Южное Шоссе 37к1
Строительная ярмарка
«Мультимекс»
+7 (911) 925-37-10
9253710@mail.ru

Бестужевская 10
ТЦ «Бестужевский»,
отдел 236
+7 (911) 926-37-10
9263710@mail.ru

Пн-Пт с 10-00 до 20-00
Сб-Вс с 10-00 до 16-00

Спецификация 09.04.2015

Инструкция по применению

Условия при окраске

Температура поверхности должна быть не ниже +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Понижение температуры и повышение влажности воздуха увеличат время высыхания.

Подготовка поверхности

Новую поверхность обработать грунтовочным антисептиком. Предварительная шлифовка Р80. Удалить смолу из смоляных карманов с помощью нагревания и скипидара. Торцы предварительно обработать фасадной лазурью с добавлением льняного масла Woodtex Akva, а затем прокрасить Talomaali с особой тщательностью. Ранее обработанные поверхности промыть нейтральным моющим средством, с помощью мойки под давлением или вручную, поражённые места обработать грунтовочным антисептиком, а слабодержащиеся старые лакокрасочные покрытия удалить.

Покраска

Перед применением краску Talomaali тщательно перемешать, первый слой, при необходимости, разбавить на 5-10% водой. Второй слой наносить неразбавленным.

При сильной жаре покраску производить по теневой стороне здания в утренние или вечерние часы.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой пока они не высохли.

Эксплуатация поверхности

В нормальных условиях окрашенная поверхность достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение трёх-четырёх недель после окраски.

Ремонтная покраска производится любой акриловой фасадной краской.