

Спецификация 25.11.2022

Сделано в Финляндии

Fintex Woodtex Akva Base

Вудтекс Аква Бейс фасадный грунтовочный антисептик



Тип	Водорастворимый, глубокопроникающий, бесцветный, не образующий плёнки, экологичный грунтовочный антисептик, содержащий высокоэффективные добавки от плесени, гниения и синевы.
Область применения	Применяется для обработки наружных деревянных поверхностей перед нанесением финишных покрытий. Финишным покрытием может выступать как водные краски так и на растворителях, а так же лазури, лессирующий и кроющие антисептики.
Окрашиваемые материалы	Подходит для пиленного или строганного строительного бруса, бревна, доски, имитации бруса, садовой мебели, террас, беседок, заборов, причалов и подобных необработанных деревянных поверхностей. Может использоваться на термообработанной и пропитанной давлением древесине.

Технические данные

Цвет	Бесцветный, не колеруется.
Расход	Строганные материалы - 10 м ² /л Пиленные материалы - 7 м ² /л
Время высыхания	На ощупь – 3 часа Финишная окраска – на следующий день.
Фасовка	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
Разбавитель	Вода Продукт не следует разбавлять
Плотность	1 кг/л
Сухой остаток	Около 5%
Способ нанесения	Густая кисть, распылитель или окунание.
Хранение	36 месяцев.
Экология	Продукт не включен в Европейскую директиву по летучим органическим веществам.



Южное Шоссе 37к2
Строительная ярмарка
«Мультимекс», отдел 55
+7 (911) 925-37-10
9253710@mail.ru

Бестужевская 10
ТЦ «Бестужевский»,
отдел 236
+7 (911) 926-37-10
9263710@mail.ru

Пн-Пт с 10-00 до 20-00
Сб-Вс с 10-00 до 16-00

Спецификация 25.11.2022

Инструкция по применению

Условия при окраске

Температура поверхности и грунта должна быть не ниже +10°C, но и не выше +25°C, относительная влажность воздуха ниже 80%, влажность древесины не более 20%, а температура во время сушки не должна опускаться ниже +5°C. Понижение температуры и повышение влажности воздуха увеличат время высыхания.

Подготовка поверхности

Обрабатываемые поверхности должны быть сухими и чистыми. Удалите весь сыпучий древесный материал, грибок, водоросли и другие загрязнения с помощью щетки, стальной щетки или мойки высокого давления. Дайте как следует высохнуть перед грунтовкой Woodtex Akva Base.

Нанесение

Перед применением грунтовочный антисептик Woodtex Akva Base тщательно перемешать. Грунт наносится кистью, валиком или распылителем. Нанести на загрунтованную поверхность слой финишного материала следует не раньше, чем на следующий день, но и не позднее, чем через 1 неделю.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой пока они не высохли.

Эксплуатация поверхности

Woodtex Akva Base можно применять грунтовочным антисептиком также и внутри помещения, если загрунтованная поверхность будет покрыта краской или лаком сплошным слоем. Однако, такое применение оправдано в случае холодных кухонь, бытовых построек, гаражей и прочих помещений, остающимися без отопления в зимние периоды.