

Спецификация 10.04.2015

Сделано в Финляндии

Fintex Woodtex Akva

Вудтекс Аква фасадная масляная лазурь на водной основе



Тип	Лессирующая, атмосферостойкая, экологичная, тонирующая, дышащая, не образующая плёнку водорастворимая лазурь для защиты древесины, на основе натурального масла и предохраняющее древесину от плесени и гниения.
Область применения	Деревянные фасады домов и другие конструкции, подвергающиеся атмосферным воздействиям северных широт.
Окрашиваемые материалы	Пиленные, строганные, шлифованные, дощатые и бревенчатые деревянные поверхности из хвойных и лиственных пород в вертикальных конструкциях. Подходит для обновления ранее окрашенных поверхностей как водными, так и алкидными фасадными антисептиками. Подходит для обработки термодревесины.

Технические данные

Цвет	Бесцветное, колеруется в лессирующие цвета, в том числе насыщенные.
Блеск	Шелковисто-матовый
Расход	в 1 слой - 10 м ² /л в 2 слоя - 5 м ² /л
Время высыхания	От пыли – 3 часа На отлип – 5 час Второй слой – 24 часа
Фасовка	0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
Разбавитель	Вода Продукт не следует разбавлять
Термостойкость	-50 – +80°C
Плотность	0,98 кг/л
Сухой остаток	Около 27%
Способ нанесения	Фасадная кисть или распылитель.
Хранение	36 месяцев. После использования хранится 12 месяцев в плотно закрытой банке. Хранить в прохладном месте. Не замораживать.
Экология	Предельное значение содержания ЛОС в жидком состоянии 130 г/л (2010). ЛОС в готовом изделии <130 г/л.

Спецификация 10.04.2015

Инструкция по применению

Условия при окраске

Температура поверхности и масла должна быть не ниже +10°C, но и не выше +25°C, относительная влажность воздуха ниже 80%, влажность древесины не более 20%. Избегайте окрашивания влажным вечером, при угрозе дождя или при жарком солнечном свете (держитесь теневой стороны). Понижение температуры и повышение влажности воздуха увеличат время высыхания.

Подготовка поверхности

Предварительная шлифовка абразивом Р80-100. Фасады из хвойных пород предварительно обработать грунтовочным антисептиком на водной или алкидной основе.

Ранее обработанные поверхности промыть фасадными моющими средствами, мойкой под давлением или вручную, а поражённые и посеревшие места обработать отбеливателем после чего обильно промыть и фрагментарно пройти грунтовочным антисептиком.

Нанесение

Перед применением лазурь Woodtex Akva тщательно перемешать, чтобы обеспечить однородность тона. Периодически помешивайте и в процессе нанесения. Первый слой при необходимости разбавить максимум на 5% водой.

Лазурь наносится кистью вдоль волокон тонким равномерным слоем. Второй слой наносить аналогичным способом, минимум через 24 часа и желательно без разбавления.

При нанесении лазури с помощью распылителя следует выровнять слой кистью в течении 30 минут.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой пока они не высохли.

Эксплуатация поверхности

Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа. Но даже в нормальных условиях свеженанесенная лазурь достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение одной недели после окраски. Ориентировочный срок службы – до 8 лет.

Поверхность, обработанная лазурью Woodtex Akva, может быть перекрашена любыми акриловыми фасадными лазурями, а также акриловой краской. Подвергается фрагментарной реставрации. Периодичность обновления раз в 5-8 лет. Обновляется в 1 слой без шлифовки.