

Спецификация 10.04.2015

Сделано в Финляндии

## Fintex Woodtex Puuöljy Akva

Вудтекс Пуёли Аква террасное масло



<b>Тип</b>	Лессирующее, износостойкое, атмосферостойкое, водорастворимое, экологичное, тонирующее средство для обработки поверхности древесины, содержащее натуральные масла и защищающее древесину от грязи, влаги и растрескивания.
<b>Область применения</b>	Деревянные террасные настилы, ступени, перила, садовая мебели, опорные конструкции и крыльцо, подвергающиеся атмосферным воздействиям и пешей нагрузке круглый год.
<b>Окрашиваемые материалы</b>	Пиленные, строганные и шлифованные деревянные поверхности из хвойных и лиственных пород в вертикальных и горизонтальных конструкциях. Подходит для обновления ранее окрашенных поверхностей как водными, так и алкидными террасными маслами. Подходит для термообработанной древесины.

### Технические данные

<b>Цвет</b>	Бесцветное, колеруется в лессирующие цвета, в том числе насыщенные.
<b>Блеск</b>	Шелковисто-матовый
<b>Расход</b>	в 1 слой - 11 м <sup>2</sup> /л в 2 слоя - 5 м <sup>2</sup> /л
<b>Время высыхания</b>	От пыли – 3 часа На отлип – 4 час Второй слой – 24 часа
<b>Фасовка</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л
<b>Разбавитель</b>	Вода Продукт не следует разбавлять
<b>Термостойкость</b>	-50 – +80°С
<b>Плотность</b>	0,98 кг/л
<b>Сухой остаток</b>	Около 16%
<b>Стойкость к мытью</b>	Выдерживает более 3000 чисток с применением специальных моющих средств для террас.
<b>Способ нанесения</b>	Жёсткая густая кисть, губка или распылитель.
<b>Хранение</b>	36 месяцев. После использования хранится 12 месяцев в плотно закрытой банке. Хранить в прохладном месте. Не замораживать.
<b>Экология</b>	Предельное значение содержания ЛОС в жидком состоянии 130 г/л (2010). ЛОС в готовом изделии <130 г/л.

Спецификация 25.11.2022

### **Инструкция по применению**

#### **Условия при окраске**

Температура поверхности и масла должна быть не ниже +5°C, но и не выше +25°C, относительная влажность воздуха ниже 80%, влажность древесины не более 20%. Понижение температуры и повышение влажности воздуха увеличат время высыхания.

#### **Подготовка поверхности**

Предварительная шлифовка террасных настилов абразивом Р100, садовой мебели – Р120. Настилы и конструкции из хвойных пород желательно обработать грунтовочным антисептиком.

Ранее обработанные поверхности промыть специальным террасным моющим средством, мойкой под давлением или вручную, а поражённые места обработать грунтовочным антисептиком.

#### **Обработка маслом**

Перед применением масло Piuolju Akva тщательно перемешайте, чтобы обеспечить однородность тона. Периодически помешивайте и в процессе нанесения. Первый слой при необходимости разбавить максимум на 5% водой.

Масло наносится кистью вдоль волокон, желательно с интенсивным растиранием, особенно уделяйте внимание ребристым поверхностям террасной доски, в которых будет скапливаться материал, что увеличит расход и срок сушки слоя в разы. Второй слой наносить аналогичным способом, минимум через 24 часа и желательно без разбавления.

При нанесении масла с помощью распылителя следует выровнять слой кистью в течении 10 минут.

#### **Очистка инструментов**

Рабочие инструменты промыть водой пока они не высохли.

#### **Эксплуатация поверхности**

Поверхность готова к щадящей эксплуатации через 24 часа. Но даже в нормальных условиях свеженанесенное масло достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение одной недели после окраски.

Поверхность, обработанная маслом Piuolju Akva, может быть перекрашена через 4-5 лет любыми акриловыми и алкидными аналогичными террасными маслами, а также краской. Подвергается фрагментарной реставрации. Периодичность обновления раз в 2-3 года. Обновляется в 1 слой без шлифовки.