



LINNIMAX МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС, ЛЕСТНИЦ И МЕБЕЛИ

PRAKTISCH



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:



Шелковисто-гляцевая

Органоразбавляемое масло, сохраняющее естественную текстуру и структуру древесины. Содержит биологически активные компоненты, обеспечивающие защиту против синевы, плесени, гнили. Содержит льняное масло - этот компонент обеспечивает высокую проникающую способность, что позволяет дереву "дышать" и легко переносить перепад температуры и влажности. Не образует поверхностной пленки, не растрескивается, не шелушится, не отслаивается. Обеспечивает влагостойкость и устойчивость к атмосферным воздействиям (УФ-излучение, осадки, высокая влажность). Легко обновляется на отдельных участках поверхности.

- Содержит природные растительные масла, что придает поверхности долговечность, делает ее приятной на ощупь, обеспечивает высокую проникающую способность;
- Подходит для покрытия твердых пород (лиственница);
- Образует гидрофобное покрытие, стойкость к водной нагрузке.
- Содержит двойной УФ-фильтр, придает устойчивость к негативному воздействию солнечного УФ-излучения.
- Легко обновляется на отдельных участках поверхности;
- Слабый запах при нанесении и во время высыхания.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окрашивания древесины без покрытия, а также ранее обработанной маслом, пропитанной под давлением и термообработанной древесины, поверхностей из твердых и ценных пород дерева (например, лиственница) снаружи помещения. Подходит для фасадов и всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета и пробки).

Подходит для деревянных поверхностей из бруса камерной или естественной сушки, бревна, вагонки, планкена.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Состав	Растительные масла (льняное), алкидная смола на основе льняного масла, растворители, функциональные добавки, биоциды, сиккативы, УФ-фильтры.
Плотность	Около 0,85-0,9 г/см ³ .
Расход	Около 140-200 мл/м ² на 1 слой в зависимости от сорта, подготовки и впитывающей способности древесины. Точный расход определяется пробным нанесением. 0,9 л ≈ до 6,3 м ^{2*} 2,7 л ≈ до 18,9 м ^{2*} 9 л ≈ до 63 м ^{2*}
Степень глянца (по классификации EN 13300)	Шелковисто-глянцевая (по EN 13300 среднеглянцевая). Степень блеска зависит от вида древесины, качества подготовки поверхности
Массовая доля нелетучих веществ, %	Около 30-50 %
Условия применения	При окраске древесины рекомендуемая температура воздуха и основания должна быть не ниже +5°C. Максимальная температура основания и окружающего воздуха должна быть не выше +35°C.
Сушка / время сушки	При окраске древесины рекомендуемая температура воздуха и основания должна быть не ниже +5°C. Максимальная температура основания и окружающего воздуха должна быть не выше +35°C.
Хранение	Хранить в закрытых складских помещениях, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре от -40 °C до +40 °C.
Срок годности	В закрытой оригинальной упаковке 36 месяцев с даты изготовления. Продукт следует использовать в течение 3 месяцев после вскрытия заводской упаковки или после колеровки.
Упаковка	База прозрачная для системы колеровки LINNIMAX: 0,9л; 2,7л; 9л



ЦВЕТ, КОЛЕРОВКА

База прозрачная для системы колеровки LINNIMAX.

LINNIMAX Масло для террас, лестниц и мебели колеруется вручную и машинным способом в системах LINNIMAX в оттенки древесины. При колеровке лакокрасочного материала вручную необходимо смешивать все требуемое количество материала между собой во избежание отличий цветовых оттенков. Рекомендуется пробное окрашивание небольшого участка колерованным продуктом, так как в зависимости от типа древесины и подготовки поверхности возможно получение разных оттенков покрытия. Во избежание различий в оттенке используйте масло одной партии. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от подготовки древесины и количества слоев. Бесцветный состав используется в наружной области только в качестве грунтовки под цветные покрытия для выравнивания впитывающей способности деревянной подложки, так как иначе нельзя гарантировать длительную защиту от УФ-лучей.



ПРИМЕНЕНИЕ

Подходящие подложки:

Основание должно быть чистым, обладающим несущей способностью и свободным от разделяющих веществ (пыль, смола, старые непрочные покрытия и загрязнения). При грунтовании, окрашивании влажность древесины для деревянных элементов не должна превышать 20%. Перед проведением лакокрасочных работ должна быть измерена влажность древесины. Влажность должна быть измерена в нескольких местах на глубину мин. 5 мм.

Метод нанесения:

Перед нанесением и в процессе работы масло тщательно перемешать. Продукт готов к применению, разбавление не рекомендовано. Наносить по направлению волокон в 1-2 слоя кистью, губкой, аппликатором для нанесения масла или окунаем до насыщения поверхности. Через 20-30 минут после нанесения каждого слоя необходимо тщательно, втирая вдоль волокон, удалить все излишки, не впитавшиеся в поверхность, мягкой безворсовой тканью/ветошью во избежание образования непрочного поверхностного слоя. После втирания поверхность должна быть гладкой, без жирных пятен. Перед нанесением на плохо впитывающую и смолистую древесину следует провести пробный выкрас для проверки на совместимость и сцепление материала с поверхностью. Не требует межслойной полировки, шлифовки. Рекомендуется проводить обновление отдельных участков в зависимости от изношенности на поверхностях с высокой эксплуатационной нагрузкой (например, деревянный пол) не реже чем 1 раз в год с целью сохранения декоративных и защитных свойств покрытия.

Структура покрытия:

Для оптимальной защиты от ультрафиолетового излучения рекомендуется наносить продукт в 2 слоя. Торцевые стороны и кромки обработать до монтажа. На торцевые стороны и на кромки наносить масло поперек волокон 2-3 раза слой за слоем (мокрое по мокрому) до насыщения. Допускается предварительное грунтование распила до монтажа продуктом LINNIMAX Грунтовка по дереву. Снаружи следует применять продукт только в заколерованном виде. Перед применением рекомендуется предварительно обработать пробный участок и проверить на совместимость и адгезию материала с древесиной, особенно твёрдых пород.

Чистка инструментов:

После применения промыть уайт-спиритом, сольвентом.



ЗАМЕЧАНИЕ

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности наносить методом «мокрое по мокрому» за один проход в рамках одной плоскости от края до края.

При окраске и сушке лакокрасочного покрытия в условиях высокой влажности воздуха и прохладной погоды снаружи может происходить замедленное высыхание поверхности.

Пленочная защита от плесени и грибка может лишь на время замедлить образование плесени и грибка. На поверхностях, подвергающихся экстремально сильной нагрузке, плесень и грибок может появиться быстрее.

Не защищает деревянные детали, находящиеся в контакте с землей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание опасности / Меры предосторожности:

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению/маркировкой продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. При использовании - не курить, не принимать пищу. Использовать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению/маркировкой продукта. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей, применять респиратор/полумаску. Более полная информация по безопасному обращению находится в паспорте безопасности продукта и на сайте компании. Будьте внимательны: пропитанные продуктом тряпки и ветошь подвержены опасности самовоспламенения, так как в продукте содержатся масла и органические растворители. Поэтому тряпки и ветошь необходимо перед утилизацией высушить на открытом воздухе.

Утилизация:

Утилизацию отходов проводить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

Техническая консультация:

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Произведено по заказу и под контролем ООО «ЛИННИМАКС РУС»:

125493, Россия, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3, пом. 2, офис 304, тел.: 8 800 600 58 34

Изготовитель ООО «Тиккивала»: 241019, Россия, Брянская область, г.о. город Брянск, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136 Б, оф. 417/2.

Адрес производства:

192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, д. 15, корп. 3

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел.: +7 495 660 08 49

e-mail: info@linnimax.ru

www.linnimax.ru

Офис: 141006, Россия,

Мытищи, ул. Воронина, 5с1