



LINNIMAX KONZENTRAT GRUND

ЛИННИМАКС КОНЦЕНТРАТ ГРУНД

SYSTEM

Грунтовка водно-дисперсионная



- высококонцентрированная, разводится 1:4-1:6 с водой
- глубоко проникает и отлично укрепляет
- снижает водопоглощение основания, усиливает защитные свойства красок
- выравнивает впитываемость основания, создает условия для безупречного высыхания красок
- водоразбавляемая, со слабым запахом



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для грунтования минеральных поверхностей снаружи и внутри помещений.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Состав	Дисперсия акрилового сополимера, вода, биоциды, добавки.
Плотность	Не менее 1,03
Расход	В зависимости от способа нанесения, степени разбавления и впитывающей способности поверхности до 200 мл/м ² разведенного водой материала. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте. Типичный расход по новой ровной минеральной штукатурке ок. 150 мл/м ² (30 гр концентрата + 120 гр воды на 1 м ²).
Условия применения	Минимальная температура воздуха и основания должна быть не ниже +5°C. Максимальная температура основания и окружающего воздуха должна быть не выше +30°C.

Сушка / время сушки	При 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 4-6 часов поверхность высыхает и готова к последующей обработке. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания, соответственно, увеличивается.
Хранение	Хранить в упакованном виде в плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°С. Хранить в закрытых складских помещениях, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном.
Срок годности	Срок годности: в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.
Упаковка	0,9 л; 10 л



ПРИМЕНЕНИЕ

Подходящие подложки:

Основания должны быть прочными, чистыми, сухими, с несущей способностью, без разделяющих веществ. Новые штукатурки не обрабатывать в течение 2-4 недель. Отслаивающиеся, поврежденные участки поверхности без несущей способности должны быть удалены.

Подготовка подложки:

Подготовку основания и выполнение малярных и штукатурных работ следует выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017 (RU)

Новые цементные, полимер-цементные, известково-цементные штукатурки обрабатывать не менее чем через 2 недели, гипсовые - через 3 суток после завершения мокрых штукатурных работ, если иное не рекомендовано производителем штукатурки. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть.

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью очистить механическим способом или напорными струями воды.

Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов.

Поверхности с высолами: высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунтовочный слой Linnimax Konzentrat Grund. При нанесении лакокрасочных материалов на поверхности с высолами длительная адгезия и прочность покрытия не может быть гарантирована в связи с возможностью дополнительных высолов, которые не могут быть исключены стандартным грунтованием.

Штукатурные и лакокрасочные покрытия с плохой несущей способностью: удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Linnimax Konzentrat Grund (Концентрат Грунт) в 1-2 слоя, тщательно втирая кистями, до насыщения (появление капельной влаги).

Метод нанесения:

Перед использованием концентрат тщательно перемешать и разбавить согласно разделу "Разбавление". В неразбавленном виде не применять! Наносить в 1-2 слоя валиком либо кистями с тщательным втиранием в поверхность. При необходимости, наносить "мокрым по мокрому" до

полного насыщения. Невпитавшийся материал удалить или распределить по впитывающим участкам. Грунтовка не должна оставаться влажной на поверхности, после высыхания не должна образовывать глянцевой пленки. Сразу после использования вымыть инструменты водой с мылом.

Разбавление:

В зависимости от впитывающей способности основания и задач применения разбавлять водой до 1:6.

- Стандартно для нормально впитывающих оснований, например цементно-известковой штукатурки либо бетона, разбавить грунтовочный концентрат в пропорции 1:4 (1 часть концентрата и 4 части воды).
- Для рыхлых и ослабленных оснований с выраженной осыпью разбавить водой 1:3.
- Сильно впитывающие поверхности, например блоки газобетона, обрабатывать раствором грунтовки 1:5 с водой.
- При обеспыливании слабо впитывающих оснований допускается разведение с водой до 1:6.

Чистка инструментов:

Рабочие устройства и инструмент после применения сразу промыть водой, при необходимости использовать моющие средства. Во время перерывов в работе инструменты следует погрузить в грунтовку или в воду.



ЗАМЕЧАНИЕ

Не производить работы под прямым солнечным излучением, дождем, чрезвычайно высокой влажности воздуха (сырости, образующейся при конденсации тумана) или сильном ветре.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание опасности / Меры предосторожности:

Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении избегать вдыхания паров и аэрозоля, применять респиратор/полумаску. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей.

Утилизация:

Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

Техническая консультация:

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

Произведено по заказу и под контролем ООО «ЛИННИМАКС РУС»:

125493, Россия, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3, пом. 2, офис 304, тел.: 8 800 600 58 34

Изготовитель ООО «Тиккивала»: 241019, Россия, Брянская область, г.о. город Брянск, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 136 Б, оф. 417/2. Адрес производства: 192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Девятого Января, д. 15, корп. 3.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел.: +7 495 660 08 49
e-mail: info@linnimax.ru
www.linnimax.ru

Офис: 141006, Россия,
Мытищи, ул. Воронина, 5с1