

## SILIKON ULTRA FASSADE



Силиконовая защитная краска для бетонных, кирпичных и штукатурных фасадов, в том числе штукатурных систем утепления ETICS (СФТК).

### Описание продукта

Область применения	<p>Специальная фасадная краска для штукатурки, в том числе используемой в системах утепления ETICS (СФТК), бетонных оснований, каменной и кирпичной кладки. С сильными защитными свойствами против увлажнения и высокой паропроницаемостью, повышенной стойкостью цвета, хорошей сопротивляемостью процессам естественного загрязнения. Содержит защитные биоциды против поражения поверхности плесневыми грибами и водорослями.</p> <p>Применяется для защитной окраски новых и старых минеральных штукатурных и полимерных поверхностей (дисперсионные краски и штукатурки) против разрушающего действия влаги и мороза. Хорошо подходит для защитной окраски цоколя. Может использоваться для окраски цементных и цементно-известковых, известковых штукатурных покрытий классов прочности на сжатие CSI-CSIV EN 998-1 (<math>&gt; 2,5 \text{ Н/мм}^2</math>). Пригодна для перекраски большинства старых матовых водно-дисперсионных и минеральных окрасочных покрытий с удовлетворительной несущей способностью. За счет высокой проницаемости для водяных паров и углекислого газа хорошо подходит для окраски объектов историко-культурного наследия со штукатурными основаниями с высокой долей известкового вяжущего растворных групп PI и PII DIN V 18550.</p>																
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Атмосферостойкая, для защиты фасадов от погодных воздействий</li> <li>■ С повышенной стойкостью цвета класса В+ BFS №26</li> <li>■ Гидрофобная, сохраняет фасады сухими, отвечает требованиям класса низкой водопроницаемости W3 EN 1062-1 с <math>W &lt; 0,1 \text{ кг/(м}^{2,5}\cdot\text{ч)}^{0,5}</math></li> <li>■ С высокой паропроницаемостью класса V1 EN 1062-1, способствует быстрой сушке фасадов</li> <li>■ С защитой от поражений поверхности плесневыми грибами и водорослями: фунгицидная и грибостойкая</li> <li>■ Щелочестойкая, устойчива к повреждениям из-за высокой щелочности новых цемент- и известьесодержащих штукатурок</li> <li>■ Пригодна для систем утепления ETICS (СФТК). Сопротивление паропроницанию <math>&lt; 0,15 \text{ м}^{2,5}\cdot\text{ч}\cdot\text{Па/мг}</math></li> <li>■ Водоразбавляемая, экологически безопасная</li> </ul>																
Состав	<p>Связующее — щелочестойкая полиакриловая дисперсия с высокой УФ-стойкостью, полиорганосилоксан (силикон).                  Прочие компоненты: пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы, пленочный биоцид, консерванты.                  Содержание ЛОС — менее 15 г/л. Для продуктов данной категории А/с: 40 г/л с 2010 года.</p>																
Срок годности / гарантийный срок	24 месяца с даты производства																
Хранение	В прохладном, но не замерзающем месте																
Упаковка	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ База 1 (белая) для системы колеровки LINNIMAX: 9 л, 2,5 л.</li> <li>■ База 3 (прозрачная): 8,46 л (9 л после колеровки), 2,35 л (2,5 л после колеровки).</li> </ul> <p>Плотность База 1 — ок. 1,56. Плотность База 3 — ок. 1,44 (до колеровки).</p>																
Технические параметры	<p>По классификации EN 13300 и EN 1062-1:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Степень глянца</td> <td>Матовая, G3</td> </tr> <tr> <td>Максимальная величина зерна, класс</td> <td>100 <math>\mu\text{м}</math>, S1</td> </tr> <tr> <td>Степень контрастности (укрывистость), класс</td> <td>Класс 2 при расходе <math>150 \text{ мл/м}^2</math> на 1 слой</td> </tr> <tr> <td>Толщина сухого слоя, класс</td> <td>100–200 <math>\mu\text{м}</math>, E3 (при однослойном нанесении)</td> </tr> <tr> <td>Водопроницаемость (W), класс</td> <td><math>\leq 0,1 \text{ [кг/(м}^{2,5}\cdot\text{ч)}^{0,5}]</math> (низкая), W3</td> </tr> <tr> <td>Паропроницаемость (SD), класс</td> <td><math>&lt; 0,14 \text{ м}</math> (высокая), V1</td> </tr> <tr> <td>Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха SD H<sub>2</sub>O</td> <td><math>&lt; 0,14 \text{ м}</math> в толщине сухого покрытия ок. 200 мкм</td> </tr> <tr> <td>Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха SD CO<sub>2</sub></td> <td><math>&lt; 50 \text{ м}</math>, C0</td> </tr> </table>	Степень глянца	Матовая, G3	Максимальная величина зерна, класс	100 $\mu\text{м}$ , S1	Степень контрастности (укрывистость), класс	Класс 2 при расходе $150 \text{ мл/м}^2$ на 1 слой	Толщина сухого слоя, класс	100–200 $\mu\text{м}$ , E3 (при однослойном нанесении)	Водопроницаемость (W), класс	$\leq 0,1 \text{ [кг/(м}^{2,5}\cdot\text{ч)}^{0,5}]$ (низкая), W3	Паропроницаемость (SD), класс	$< 0,14 \text{ м}$ (высокая), V1	Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха SD H <sub>2</sub> O	$< 0,14 \text{ м}$ в толщине сухого покрытия ок. 200 мкм	Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха SD CO <sub>2</sub>	$< 50 \text{ м}$ , C0
Степень глянца	Матовая, G3																
Максимальная величина зерна, класс	100 $\mu\text{м}$ , S1																
Степень контрастности (укрывистость), класс	Класс 2 при расходе $150 \text{ мл/м}^2$ на 1 слой																
Толщина сухого слоя, класс	100–200 $\mu\text{м}$ , E3 (при однослойном нанесении)																
Водопроницаемость (W), класс	$\leq 0,1 \text{ [кг/(м}^{2,5}\cdot\text{ч)}^{0,5}]$ (низкая), W3																
Паропроницаемость (SD), класс	$< 0,14 \text{ м}$ (высокая), V1																
Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха SD H <sub>2</sub> O	$< 0,14 \text{ м}$ в толщине сухого покрытия ок. 200 мкм																
Коэффициент диффузии, эквивалент толщины слоя воздуха SD CO <sub>2</sub>	$< 50 \text{ м}$ , C0																
Цвет, колеровка	<p>Белый</p> <p>LINNIMAX Silikon Master Fassade колеруется вручную и машинным способом в системах LINNIMAX во все популярные цветовые коллекции. При колеровке краски вручную необходимо смешивать все требуемое количество материала во избежание отличий цветовых оттенков. Для предотвращения возможных отклонений оттенков рекомендуется перед применением проверять материал на точность соответствия требуемому тону. На основаниях, находящихся в одной плоскости, применять материал только одной производственной партии (см. номер партии на упаковке). Темным и насыщенным оттенкам присуща ограниченная укрывистость. При использовании таких оттенков рекомендуется предварительное нанесение пигментированных грунтовок либо кроющего покрытия на белой базе, заколерованной в оттенок, максимально близкий к финишному цветовому тону. В особых случаях все равно возможна необходимость второго кроющего покрытия.</p> <p>Особенности колеровки в цветовые тона коллекции RAL</p> <p>Образцы цвета в веере RAL представлены с глянцевой оптикой покрытия, абсолютное большинство фасадных красок — матовые. Степень блеска влияет на цветовосприятие, матовые покрытия выглядят светлее, чем глянцевые, соответственно, визуальное воспринимаемое отличие цвета не является дефектом точности колеровки. Большое количество образцов цвета коллекции RAL можно реализовать только органическими пигментами с малой стойкостью к УФ-излучению и щелочности окрашиваемых цемент- и известьесодержащих поверхностей. Обеспечение длительной стойкости цвета возможно только при подборе похожих альтернативных оттенков цвета, исполняемых стойкими неорганическими пигментами.</p>																

**Применение**

Подходящие подложки

Основания должны быть чистыми, без загрязнений, разделяющих субстанций и сухими. Влажность окрашиваемых минеральных поверхностей должна быть  $\leq 8\%$ . Отслаивающиеся, поврежденные участки поверхности без несущей способности должны быть удалены. Изъяны поверхности должны быть огрунтованы и заполнены совместимыми ремонтными (шпатлевочными, штукатурными) составами.

**Порядок подбора грунтовочных материалов и подготовительной обработки**

Тип обрабатываемой поверхности	Состояние поверхности		Примечания
	новая	старая	
Цементно-известковая штукатурка / шпатлевка	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Optigrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Optigrund, LINNIMAX Silikat Konzentrat Grund	Новые цемент- и известь содержащие основания не окрашивать ранее 2-х недель после завершения штукатурных работ. При пониженной температуре и повышенной влажности технологический перерыв следует увеличивать. Для повышенной защиты от щелочного выцветания и высолов в случаях раннего окрашивания возможно дополнительное применение грунтовки LINNIMAX Universal Grund.
Цементная штукатурка / шпатлевка	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Optigrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Optigrund, LINNIMAX Silikat Konzentrat Grund	
Гипсовая штукатурка / шпатлевка	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	LINNIMAX Tiefgrund	
Полимерная (дисперсионная) штукатурка	не требуется	LINNIMAX Tiefgrund	Грунтовка старых поверхностей не требуется при их низкой впитывающей способности.
Полимерная (дисперсионная) шпатлевка	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	LINNIMAX Tiefgrund	
Обычный бетон, железобетон	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Optigrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Optigrund	Новые, чистые, слабо и равномерно впитывающие поверхности могут окрашиваться без грунтовки.
Цементно-стружечные, фиброцементные плиты	LINNIMAX Optigrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	LINNIMAX Optigrund, LINNIMAX Konzentrat Grund	Грунтовка должна выполняться в 1-2 слоя до насыщения с тщательной обработкой торцов плит. Для повышенной защиты от щелочного выцветания и высолов необходимо дополнительное применение грунтовки LINNIMAX Universal Grund.
Стабильные лакокрасочные покрытия	не требуется	не требуется	Локальная шпатлевка и грунтовка старых покрытий при наличии их повреждений. Глянцевые эмалевые покрытия должны быть заматированы шлифовкой и обеспылены.
Керамическая и облицовочная кладка	не требуется	LINNIMAX Tiefgrund, LINNIMAX Optigrund	
Поверхности с плесенью	LINNIMAX FungiStop Grund	LINNIMAX FungiStop Grund	Предварительная механическая и влажная чистка и обработка очагов биопоражений дезинфицирующими составами. Рекомендуемая грунтовка применима только на способных впитывать влагу поверхностях.
Поверхности с высоломи	совместимая органорастворимая грунтовка	совместимая органорастворимая грунтовка	Предварительная механическая чистка от солей. Не гарантируется прекращение появления новых высолов.

Подготовка подложки

Метод нанесения

Предназначена для нанесения кистью, валиком или оборудованием безвоздушного напыления. При использовании метода напыления на слабо и не впитывающих основаниях нанести грунтовочное покрытие материалом LINNIMAX Universal Grund.

**Безвоздушное напыление**

Угол напыления:  $50^\circ$   
 Форсунка: 0,021–0,027"  
 Давление: 150–180 бар

Структура покрытия

При нанесении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать и пропустить через сито.

**Грунтовочное покрытие:**

LINNIMAX Konzentrat Grund, LINNIMAX Tiefgrund либо LINNIMAX Optigrund

**Промежуточное покрытие:**

LINNIMAX Silikon Ultra Fassade, при необходимости разбавленная макс. 10 % воды.

**Завершающее покрытие:**

LINNIMAX Silikon Ultra Fassade, при необходимости разбавленная макс. 5 % воды.

Расход

Ок. 150 мл/м<sup>2</sup> (200 г/м<sup>2</sup>) на 1 слой на гладком основании. На шероховатых поверхностях, соответственно, больше. Точный расход определяется пробным нанесением.

Условия применения

**Температурный режим применения:**

минимальная температура воздуха и основания должна быть не ниже  $+5^\circ\text{C}$ , максимальная температура основания и окружающего воздуха должна быть не выше  $+30^\circ\text{C}$ .

Не допускается нанесение материала при сильном ветре или сухове, на влажные либо замерзшие поверхности с наледью, во время дождя либо тумана, при прямых солнечных лучах (в случае незащищенных поверхностей). При необходимости использовать защитный тент. Будьте осторожны при опасности ночных заморозков.

Сушка / время сушки

При  $+20^\circ\text{C}$  и относительной влажности воздуха 65 % через 4–6 часов высыхает на поверхности и готова к последующей обработке. Высыхает и способна нести нагрузки примерно через 14 дней. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания, соответственно, увеличивается.



Чистка инструментов Замечания	<p>После применения промыть водой с мылом. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности наносить методом «мокрое по мокрому» за один проход.</p> <p>При окраске и сушке лакокрасочного покрытия в условиях высокой влажности воздуха и прохладной погоды может происходить замедленное высыхание поверхности. В связи с погодными условиями из-за влажной нагрузки (дождь, иней, туман) на поверхность покрытия могут выходить в виде потеков пигментные или прозрачные, полуглянцевые и клеевидные вспомогательные вещества. Вспомогательные вещества являются водорастворимыми и могут быть удалены водой в достаточном количестве, например самостоятельно после нескольких обильных дождей. На качество высохшего покрытия это не будет оказывать негативного влияния. Если все же необходима перекраска такого основания, в таком случае выделения (вспомогательные вещества) предварительно увлажнить и после короткого времени воздействия смыть без остатка. Затем произвести дополнительное грунтование материалом LINNIMAX Universal Grund. При исполнении покрытия при подходящих климатических условиях такие потеки не проявятся.</p>
<b>Дополнительная информация</b>	
Описание опасности / меры предосторожности	Хранить в местах, недоступных для детей. Защищать глаза и кожу от попадания брызгав краски. При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву.
Утилизация	Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или как бытовой мусор.
Техническая консультация	В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Контакты	Тел.: +7 495 660 08 49 Факс: +7 495 6455799 E-mail: info@linnimax.ru
Производитель	Иностранное унитарное предприятие «Диском», ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест». Тел.: +375 162 55 97 17. Internet: www.linnimax.by. E-mail: info@linnimax.by

**Техническая информация**

**Состояние на сентябрь 2024**

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако в силу многообразия подложек и особых условий на объектах покупатель / строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ЛИННИМАКС Рус», ул. Авангардная, д. 3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел.: +7 495 660 08 49. Факс: +7 495 645 57 99. Internet: www.linnimax.ru. E-Mail: info@linnimax.ru

Иностранное унитарное предприятие «Диском», ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест». Тел.: +375 162 55 97 17. Internet: www.linnimax.by. E-mail: info@linnimax.by