

**RUUSU**

ТУ 20.30.11-076-93296022-2023

Износостойкая эмаль для полов

Тип	Водно-дисперсионная полиуретановая эмаль по дереву и бетону
Применение	Для внутренних работ
Назначение	Для окрашивания деревянных и бетонных полов в помещениях, а также деревянной мебели и изделий с высокими требованиями к прочности и износостойкости покрытия.

**Технические характеристики**

Теоретический расход, м <sup>2</sup> /л	10 в один слой на гладкие подготовленные поверхности, практическая кроющая способность по ГОСТ 28246-2017 зависит от цвета и способа нанесения покрытия
Массовая доля нелетучих веществ, %	41*
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,2*
Значение pH	8,0-9,0
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть, валик, безвоздушное распыление (сопло 0,017"-0,019")
Время высыхания до перекрывания при 20°C, час, не более	При окрашивании мебели и изделий из древесины – через 2-3 часа. При окрашивании полов за два слоя – через 24 часа
Степень блеска покрытия (60°)	60 (полуглянцевое)
Класс стойкости к мокрому истиранию	1
Цвет	Колеруемая эмаль. База А (белая и под колеровку) и база С (только под колеровку). Колеровать пигментными пастами системы TalaTint. Доступна колеровка в отдельные цвета по каталогам «NCS S», «RAL» и каталогам цветов для пола. Изготовитель допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.
Хранение и транспортирование	При температуре от плюс 5°C до плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей.
Тара	0,9л; 2,7л; 4,5л; 9л

\*Данные приведены для неколерованной краски базы «А»

<b>Инструкция по применению</b>	
<b>Подготовка поверхности</b>	<p>Новые деревянные поверхности очистить от загрязнений, удалить смолу, зашпательовать неровности, отшлифовать, удалить пыль, загрунтовать КАИКУ, просушить.</p> <p>Новые бетонные поверхности выдержать до окрашивания не менее одного месяца, очистить от жировых загрязнений, шлифовать удалить пыль, не грунтовать.</p>
<b>Условия при выполнении работ</b>	<p>Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, эмали и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%.</p>
<b>Окрашивание</b>	<p>На первый слой эмаль разбавить чистой водой на 10% по объему, перемешать до однородного состояния. При окрашивании вторым слоем разбавлять до малярной вязкости, но не более, чем на 10%.</p> <p>На полы наносить кистью или валиком, при окрашивании мебели допускается нанесение безвоздушным распылением.</p> <p>Деревянные полы: нанести первый слой разбавленной на 10% краской тонким слоем, на следующий день удалить ворс шлифованием, убрать пыль. Далее нанести еще 2-4 тонких слоя до укрывистости с интервалом в 3 часа. ходить по свежему покрытию в мягкой обуви на тканой или войлочной основе. Несколько тонких слоев образуют покрытие с максимальной прочностью по сравнению с двухслойным нанесением</p>
<b>Состав</b>	<p>Водная дисперсия полиуретанового сополимера, диоксид титана, наполнители, вода, добавки</p>
<b>Очистка инструментов</b>	<p>Инструменты очищать промывкой теплой водой с моющим средством сразу по окончании работ</p>
<b>Уход за покрытием</b>	<p>Покрытие выдерживает многократную влажную уборку с нейтральными моющими средствами без абразивных материалов через месяц после нанесения. В первые две недели избегайте значительных нагрузок на покрытие, перемещения тяжелой мебели. Беречь покрытие от попадания концентрированных спиртовых растворов</p>
<b>Охрана труда</b>	<p>Эмаль пожаровзрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении использовать защитные очки и перчатки, при нанесении распылением – респиратор. При попадании на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию.</p>
<b>Охрана окружающей среды</b>	<p>Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Пролиты локализовать.</p>
<b>Изготовитель</b>	<p>Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация          Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31, e-mail: <a href="mailto:company@talatu.com">company@talatu.com</a></p>
<p>Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте <a href="http://talatu.com">talatu.com</a>          Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.</p>	