

Спецификация 18.11.2019

Сделано в Финляндии

Fintex Ovika Titan

Овика Титан полуглянцевая краска для дверей и окон



Тип	Атмосферостойкая, твёрдая, но эластичная, быстросохнущая, самовыравнивающаяся, белая и не желтеющая акриловая краска для окон, дверей и мебели, с защитой от УФ-излучения.
Область применения	Окна, двери, мебель и прочая фурнитура в загородных и городских домах внутри и снаружи помещения. Подходит для деревянной мебели, в том числе в ванных комнатах, деревянных дверей, оконных рам и прочих мебельных конструкций, кроме кухонных столешниц. Можно использовать для реставрации старой мебели и радиаторов отопления. Устойчива к сильному воздействию и чистке бытовыми моющими средствами.
Окрашиваемые материалы	Дерево хвойных и лиственных пород, МДФ, ДСП, OSB, фанера и шпон. Может наносится поверх плотно держащихся акриловых и алкидных лаков и красок. Имеет хорошую адгезию к меламину, листовому металлу и стальным конструкциям.

Технические данные

Цвет	База А – готовая белая, колеруется в пастельные тона. База С – основа под колеровку в тёмные и насыщенные цвета.
Каталоги колеровки	NCS, RAL, Tikkurila, Teknos, Dulux, Benjamin Moore, Little Greene, Sherwin-Williams...
Блеск	Полуглянцевый
Расход	Расход в 1 слой - 8 м ² /л Расход в 2 слоя – 4,5 м ² /л
Время высыхания	От пыли – 15 минут Следующий слой – 1-2 часа
Фасовка	0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л
Разбавитель	Вода Первый слой по необходимости – 7-10% Финишный слой – не более 5%
Плотность	1,2 кг/л
Сухой остаток	Около 47%
Стойкость к мытью	Выдерживает более 4000 чисток щёткой. Устойчив к воздействию бытовых чистящих средств.
Способ нанесения	Плотная синтетическая кисть, велюровый валик или распылитель.
Распыление	Размер сопла 1,4-1,8 мм (разбавление 0-10%). Для безвоздушного 0,009-0,013” (разбавление 0-5%).
Хранение	24 месяца. После использования хранится 12 месяцев в плотно закрытой банке. Хранить в прохладном месте. Не замораживать.
Экология	Изделие относится к категории М1 строительных материалов по выбросам вредных веществ. Предельное значение содержания ЛОС в жидком состоянии 130 г/л (2010). ЛОС в готовом изделии <130 г/л.



Южное Шоссе 37к1
Строительная ярмарка
«Мультимекс»
+7 (911) 925-37-10
9253710@mail.ru

Бестужевская 10
ТЦ «Бестужевский»,
отдел 236
+7 (911) 926-37-10
9263710@mail.ru

Пн-Пт с 10-00 до 20-00
Сб-Вс с 10-00 до 16-00

Спецификация 18.11.2019

Инструкция по применению

Условия при окраске

Температура поверхности и краски желательно не ниже +10°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Понижение температуры и повышение влажности воздуха увеличат время высыхания.

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой и сухой. Предварительная шлифовка абразивом зернистости P120. Межслойная лёгкая шлифовка через 1-2 часа зернистостью не крупнее P320. Удалите пыль после шлифования.

Покраска

Перед применением краску Овика Титан тщательно перемешать. При нанесении на свежее дерево из хвойных пород на первый слой разбавить до 10-15% водой. Однако, при разбавлении на 15%, слой превращается в грунтовочный и подразумевает 2х слойное покрытие поверх него. Финишный слой наносить толстым слоем, желательно без разбавления, в идеале – в горизонтальном положении. При нанесении на старые лакокрасочные поверхности, обезжирить их или промыть нейтральным моющим средством, а глянцевые – заматовать мелким абразивом.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой пока они не высохли.

Эксплуатация поверхности

Покрытие окончательно высыхает в течение 1-2 часов, но полный набор прочности происходит за 2 недели. До этого следует избегать царапающей нагрузки и сильного нагрева поверхности. Пятна от сильно красящих веществ, таких как кофе, чай, красное вино и т.д. необходимо вытирать до их высыхания. Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой. Грязные участки очищать тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве (pH 6–8).