



# SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



## «EURO-Balance Facade primer» силикатная грунтовка

<b>Тип</b>	Негорючая неорганическая однокомпонентная грунтовка на основе жидкого калийного стекла под силикатную краску.
<b>Область применения</b>	«EURO Balance Facade primer» силикатная грунтовка предназначена для наружной и внутренней окраски бетонных блоков, известковой и цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и других минеральных поверхностей. Применяется для окраски жилых, торговых, промышленных, складских и т.п. помещений, а также специальных объектов, убежищ, водонапорных башен, подземных переходов и т.п., для окраски стен и потолков на путях эвакуации и помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе медицинских и образовательных учреждениях. Подходит для ремонтной окраски поверхностей, окрашенных ранее известковой, цементно-известковой, цементной или силикатной краской. Грунтовка обладает хорошей проникающей способностью, улучшает адгезию финишных материалов, укрепляет основание и уменьшает его гигроскопичность.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход</b>	5-10 м <sup>2</sup> /л на однослойное покрытие. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ нанесения и условия окраски. Для сильно гигроскопичных и песчаных оснований рекомендуется нанесение в несколько проходов способом «мокрый по мокрому».
<b>Плотность</b>	1,1 кг/л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, малярной щеткой, валиком или безвоздушным распылением. Диаметр сопла безвоздушного распылителя 0,017-0,021". При необходимости можно разбавить водой не более 10%.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	Время высыхания 1 слоя – 30-60 мин. Финишную окраску производить силикатной краской не ранее, чем через 12 часов после грунтования. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.
<b>Атмосферостойкость</b>	Хорошая, также в морской и промышленной среде.

**Класс пожарной опасности строительных материалов**

КМО

**Хранение и транспортировка**

и Защищать от мороза. Грунтовку хранить и транспортировать при температурах от +5<sup>0</sup>С до +35<sup>0</sup>С в плотно закрытой таре. Находящаяся в неполной или в неплотно закрытой таре грунтовка не выдерживает длительного хранения. Гарантийный срок годности в невскрытой заводской упаковке указан на банке.

**Тара (наполнение)**

10 л.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Подготовка поверхности**

**Неокрашенные поверхности:** Новые бетонные и оштукатуренные поверхности перед обработкой должны успеть хорошо высохнуть и затвердеть. Очистить неокрашенные поверхности от загрязнений, пыли и высолов. Удалить стеклообразный и глянцевый цементный клей с поверхности, например, пескоструйной очисткой, специальным абразивным бруском или гидropескопромывкой под давлением.

**Ранее окрашенные поверхности:** Очистить поверхности от загрязнений, пыли и высолов. Удалить шелушащиеся, отслаивающиеся и порошкообразные (например, известковая краска) слои старой краски. Краски и покрытия на основе органического связующего полностью снять средством для удаления краски и промывкой горячей водой под давлением или пескоструйной очисткой. Удалить также слабо держащиеся слои бетона и штукатурки. Предварительную подготовку поверхностей, содержащих асбест, следует проводить, используя средства защиты для работы с канцерогенными веществами.

**Условия при грунтовании**

Грунтуемая поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +8<sup>0</sup>С, а относительная влажность воздуха менее 80%. Во избежание разнотонности покрытия грунтование не производить на ярком солнце или под дождем.

**Грунтование поверхности**

Пористые, впитывающие подложки, например, штукатурки или силикатный кирпич, а также ранее окрашенные известковой, цементно-известковой или силикатной краской поверхности грунтовать способом «**мокрый по мокрому**» силикатной грунтовкой «**EURO Balance Facade primer**». Грунтовку наносить на обрабатываемую поверхность щеткой, валиком, кистью или распылением.

**Очистка инструментов**

Инструменты промыть водой сразу после применения.

**Меры предосторожности**

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.

Не смешивать с другими лакокрасочными материалами.

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки грунтовки утилизировать с соблюдением местного законодательства.