



SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



«Balance Facade» силикатная краска

Тип	Негорючая неорганическая однокомпонентная краска на основе жидкого калийного стекла.
Область применения	Краска «Balance Facade» силикатная краска предназначена для наружной и внутренней окраски бетонных блоков, известковой и цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и других минеральных поверхностей. Применяется для окраски жилых, торговых, промышленных, складских и т.п. помещений, а также специальных объектов, убежищ, водонапорных башен, подземных переходов и т.п., для окраски стен и потолков на путях эвакуации и помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе медицинских и образовательных учреждениях. Подходит для ремонтной окраски поверхностей, окрашенных ранее известковой, цементно-известковой, цементной или силикатной краской. Краска экологически безопасная, практически без запаха. Обладает хорошей адгезией к окрашиваемой поверхности. Образует покрытие с высокой паропроницаемостью.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	5-10 м ² /л на однослойное покрытие. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ нанесения и условия окраски.
Плотность	Ок. 1,6 кг/л
Разбавитель	Вода и Силикатная грунтовка
Способ нанесения	Наносится кистью, малярной щеткой, валиком или безвоздушным распылением. Диаметр сопла безвоздушного распылителя 0,017-0,021". При необходимости можно разбавить водой не более 10%.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Время высыхания 1 слоя – 30-60 мин., следующий слой можно наносить через 12 часов. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.
Блеск	Глубоко матовый
Цвет	Базы LA и LC. Краску базы LA можно применять как таковую или колеровать в светлые оттенки. Краску базы LC применять только в колерованном виде.

Класс пожарной опасности строительных материалов	КМО
Атмосферостойкость	Хорошая, также в морской и промышленной среде.
Термостойкость	Готовое покрытие выдерживает температуры в интервале от -60 до +50 ⁰ С.
Хранение и транспортировка	Защищать от мороза. Краску хранить и транспортировать при температурах от +5 ⁰ С до +35 ⁰ С в плотно закрытой таре. Колерованная или находящаяся в неполной или в неплотно закрытой таре краска не выдерживает длительного хранения. Гарантийный срок годности в невскрытой заводской упаковке указан на банке.
Тара	10 (9) л; 20 (18) л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	<p>Неокрашенные поверхности: Новые бетонные и оштукатуренные поверхности перед обработкой должны успеть хорошо высохнуть и затвердеть. Очистить неокрашенные поверхности от загрязнений, пыли и высолов. Удалить стеклообразный и глянцевый цементный клей с поверхности, например, пескоструйной очисткой, специальным абразивным брусом или гидропескопромыть под давлением.</p> <p>Ранее окрашенные поверхности: Очистить поверхность от загрязнений, пыли и высолов. Удалить шелушащиеся, отслаивающиеся и порошкообразные (например, известковая краска) слои старой краски. Краски и покрытия на основе органического связующего полностью снять средством для удаления краски и промывкой горячей водой под давлением или пескоструйной очисткой. Удалить также слабо держащиеся слои бетона и штукатурки. Предварительную подготовку поверхностей, содержащих асбест, следует проводить, используя средства защиты для работы с канцерогенными веществами.</p>
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +8 ⁰ С, а относительная влажность воздуха менее 80%. Во избежание разнооттеночности готовой поверхности окраску не производить на ярком солнце или под дождем.
Окраска	<p>Грунтование поверхности: Пористые, впитывающие подложки, например, штукатурки или силикатный кирпич, а также ранее окрашенные известковой, цементно-известковой или силикатной краской поверхности грунтовать способом «мокрый по мокрому» силикатной грунтовкой «EURO Balance Facade primer».</p> <p>Окраска: Внимание! Краску перед применением тщательно перемешать. Во избежание различий в оттенке, для окраски сплошной поверхности приготовить достаточное количество краски одной партии изготовления. В случае применения краски разных партий места стыков рекомендуется окрасить смесью новой и старой партий (соотношение смешивания 1:1). Финишную окраску производить силикатной краской «Balance Facade» не ранее, чем через 12 часов после грунтования. При необходимости краску разбавить водой до 10%. Наносить на подготовленную поверхность кистью, малярной щеткой, валиком или безвоздушным распылением.</p>
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Меры предосторожности	<p>Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не имеет неприятного запаха.</p> <p>Не смешивать с другими красками и растворителями.</p> <p>Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.</p>