



SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



«EURO-Balance Facade Siloxan»

Тип Силоксанмодифицированная водоразбавляемая фасадная краска на акрилатной основе.

Область применения Краска «EURO-Balance Facade Siloxan» предназначена для наружной и внутренней окраски бетонных поверхностей, прочной цементно-известковой штукатурки, минерало-волоконистых плит, пенобетонных блоков и других соответствующих каменных поверхностей. Применяется для окраски фасадов и цоколей жилых, торговых, промышленных, складских и других помещений. Рекомендуется для использования в системах теплоизоляции фасадов. Обладает высокой стойкостью к очистке и паропроницаемостью, придает поверхности превосходные грязе- и водоотталкивающие свойства. Краска содержит антисептические добавки, благодаря чему защищает поверхность от возникновения плесени, грибов, водорослей и т.п. Образует водонепроницаемое покрытие, что актуально для проблемных фасадов, подвергающихся постоянному воздействию атмосферных осадков.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход 4 – 10 м²/л на один слой в зависимости от метода нанесения, впитывающей способности и структуры основания.

Сухой остаток 50% в зависимости от цвета

Плотность 1,5 кг/л в зависимости от цвета

Разбавитель Вода

Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением. При необходимости можно разбавить водой не более 10% по объему.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% Время высыхания 1 слоя – 30 мин., следующий слой можно наносить через 2-4 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.

Блеск	Матовый
Цвет	Базы LAP и LC. Краску базы LAP можно применять как таковую или колеровать в светлые оттенки. Краску базы LC применять только в колерованном виде. Краска колеруется в цвета близкие к эталону по каталогам цветов для каменных фасадов Тиккурила, Московской цветовой палитре, NCS и др. Цвет покрытия не меняется под действием УФ-излучения солнца.
Стойкость к мытью	Покрытие обладает отличной атмосферостойкостью в разных климатических условиях, в том числе в промышленной среде, повышенной износостойкостью, грязе- и водоотталкивающими свойствами.
Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2)⁰С, ч, не менее	48 часов без изменений
Хранение	Краску хранить и транспортировать при температурах от +5 ⁰ С до +35 ⁰ С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.
Тара	1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность очистить от пыли, грязи высолов, цементного клея и других загрязнений. Новую штукатурку выдержать до окраски не менее 1 месяца, а бетон не менее 2 месяцев. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся и слабо держащуюся краску, известковые и силикатные краски полностью удалить. Отремонтировать поврежденные участки, при необходимости поверхность отшлифовать, пыль удалить. В случае необходимости грунтования применяют грунтовку SYMPHONY EURO-Balance primer или краску SYMPHONY EURO-Balance Facade Siloxan , разбавленную на 10% водой.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой и прочной. Температура окрашиваемой поверхности, краски и окружающего воздуха должна быть выше +5 ⁰ С. Относительная влажность воздуха должна быть менее 80%.
Окраска	Краску перед применением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя. Во избежание различий в оттенке при окраске больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество краски в одной емкости.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Меры предосторожности	Краска пожаро- и взрывобезопасна. Не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые сухие банки можно выбросить на свалку.