

TIKKURILA

TIKKURILA PIRTTI COLOR

ПИРТТИ КОЛОР / МОРИЛКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



Тип	Быстросохнущая морилка для декоративной тонировки всех типов деревянных поверхностей.
Область применения	Предназначена для морения деревянных поверхностей внутри помещений, в т.ч. в детских дошкольных, учебных, лечебно-профилактических учреждениях и других помещениях с предусмотренным режимом влажной дезинфекции.
Объекты применения	Применяется для стен, потолков, полов, дверей, мебели и других деревянных вертикальных и горизонтальных поверхностей. Для обеспечения стойкости мореной поверхности к эксплуатационной нагрузке требуется произвести защитную лакировку.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

TIKKURILA PIRTTI COLOR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

База	EP
Колеровка/цвет	Колеруется по каталогу Tikkivala «Колеруемые лаки для интерьеров». Для колеровки воспользуйтесь компьютерной колеровкой. Рекомендуемое время перемешивания в шейкере/миксере после компьютерной колеровки: 2 минуты. Во избежание различий в оттенке используйте материал одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество материала в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества нанесенных слоев. Для проверки цвета необходимо сделать пробный выкрас на окрашиваемой поверхности.
Блеск	Не применимо
Расход	10-16 м ² /л. Расход зависит от впитывающей способности основания, способа и условий нанесения, а также укрывистости выбранного цвета.
Фасовки	0,9л, 2,7л, 9л
Разбавитель	вода
Способ нанесения	Наносится кистью, губкой или распылением.
Время высыхания	При температуре (20±2)°C и относительной влажности (65±5)%: 1 час. Следующий слой можно наносить через 3 часа. Полное время высыхания - 24 часа. При понижении температуры, повышении влажности время высыхания увеличивается. На продолжительность высыхания также влияет пористость поверхности и толщина слоя.
Плотность (кг/л)	1,0-1,04
Сухой остаток по массе (%)	8-12
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности в невскрытой заводской упаковке – 3 года (36 месяцев). Не ставить вверх дном. После вскрытия и/или колеровки использовать в течение 1 месяца.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)

TIKKURILA PIRTTI COLOR

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность древесины должна быть ниже 20%. Во время окраски и высыхания температура воздуха должна быть не ниже 5°C, а относительная влажность воздуха – не выше 80%.

Предварительная подготовка поверхности Новые поверхности:
Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать поднявшиеся волокна. Пыль от шлифовки удалить.

Ранее лакированные поверхности:
Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающийся и растрескивающийся лак полностью удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать шлифбумагой, пыль от шлифовки удалить.

Нанесение Морилку тщательно перемешать перед применением, а также во время работ с целью обеспечения равномерного размешивания пигментного концентрата в ней. Наносить морилку губкой, кистью или распылением в 1 слой с последующей растушевкой кистью. Во избежание разницы в оттенке, поверхность целесообразно обрабатывать без перерывов от начала до конца, а при обработке больших панельных поверхностей - несколько досок за раз.
Для получения более светлого оттенка, морилку разбавить водой, например, в соотношении 1:1. Получения более темной поверхности можно добиться повторным нанесением морилки после высыхания первого слоя.
При нанесении безвоздушным распылением (БВР) рекомендуемые параметры:
- Тип форсунки: FF
- Сопло: 412
- Давление: 60 бар.
- Разбавление: без разбавления или в соотношении 1:1.
Точные параметры определяются тестированием на объекте. В случае изменения типа форсунки или сопла, возможно, потребуется корректировка по давлению относительно рекомендаций, данных выше.
При нанесении безвоздушным распылением дополнительно ознакомьтесь с рекомендациями производителя окрасочного оборудования.
После полного высыхания мореной поверхности произвести защитную лакировку лаком Tikkurila в соответствии с его областью применения.

Очистка инструментов После окончания работ инструменты промыть водой.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



Эксплуатация поверхности

Не рекомендуется использовать в качестве самостоятельного покрытия. Для увеличения стойкости покрытия к эксплуатационной нагрузке после полного высыхания мореной поверхности произвести защитную лакировку. Мореная и лакированная поверхность приобретает окончательную твердость и химическую стойкость в течение срока, указанного в технической спецификации на используемый в системе лак. Избегать очистки поверхности раньше этого времени. После выдержки готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) мощными средствами с помощью мягкой ткани или губки.

Окружающая среда и безопасность

Продукт пожаро- и взрывобезопасен. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Избегать вдыхания паров или пыли от распыления, применять респиратор/ полумаску. Проводить работы в проветриваемом помещении. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Хранить в недоступном для детей месте. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустую упаковку и жидкие отходы перерабатывать или утилизировать в соответствии с законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО «Тиккурила»,
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3,
тел./факс: +7 (812) 380-33-99
russia.info@finncolor.ru



получите персональную
консультацию по продукту
8 800 100 07 70
(звонок по России бесплатный)