

LUSTO

ТУ 20.30.22-011-93296022-2023

Лессирующий антисептик

Тип	Колеруемая алкидная антисептирующая лессирующая пропитка
Применение	Для наружных работ
Назначение	Для высококачественной защитно-декоративной отделки деревянных фасадов из всех видов обшивочных досок, срубов из бревна и бруса, а также других конструкций из дерева. Не применять на поверхности, где зимой постоянно лежит снег, а также для обработки теплиц

Технические характеристики

Теоретический расход, м ² /л	10 в один слой на гладкие подготовленные поверхности, практический расход зависит от способа нанесения и породы древесины
Массовая доля нелетучих веществ, %	23
Плотность, г/см ³	0,83
Разбавитель	Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78
Способ нанесения	Кисть, распыление
Совместимость при ремонтном окрашивании	Аналогичные по назначению материалы на масляной или алкидной основе
Время высыхания до перекрытия при 20°C, час, не более	24
Степень блеска покрытия (60°)	Не нормируется, зависит от породы древесины и способа нанесения
Цвет	База С под колеровку. Колеровать пигментными пастами системы TalaTint. Доступна колеровка по каталогам для лессирующих покрытий. Применять только колерованным. Изготовитель краски допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.
Хранение и транспортирование	При температуре от минус 40°C до плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей. Беречь от огня
Тара	0,9л; 2,7л; 4,5л; 9л

Инструкция по применению

Подготовка поверхности	Чистые сухие поверхности очистить от смолы, обработать шлифовальной бумагой P80-P120, удалить пыль. Нанести грунтовочный антисептик TALATU KAIKU согласно инструкции по применению не позднее, чем за сутки до финишной отделки. Ремонтируемые поверхности расчистить от отслаивающегося старого лессирующего покрытия, шлифовать, обработать грунтовкой TALATU KAIKU
Условия при выполнении работ	Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%.
Окрашивание	Антисептик перед нанесением перемешать, не разбавлять. Нанести ровным слоем кистью или распылением. Всегда наносить в два слоя с продолжительностью межслойной сушки 24 часа. При нанесении распылением рекомендуем распределять материал по поверхности кистью. Длинномерные детали, доски, бревно или брус обрабатывать непрерывно по всей длине во избежание образования видимых стыков
Состав	Уайт-спирит, алкидная смола, добавки
Очистка инструментов	Ветошью, смоченной уайт-спиритом, сразу по окончании работ
Уход за покрытием	Покрытие не требует специального ухода. Рекомендуется производить осмотр весной, при обнаружении мелких дефектов покрытия обработать антисептиком
Охрана труда	Легковоспламеняющаяся жидкость. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ! Ветошь и опилки, пропитанные материалом, не накапливать, для предотвращения возгорания хранить под заливом водой или сжигать. Не смешивать с другими красками и растворителями. Руководствоваться местным законодательством. Продукт обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. Надеть спецодежду, защитные очки и перчатки, при нанесении распылением - респиратор. При работе в помещении обеспечить достаточное проветривание. При попадании в глаза немедленно обильно промыть теплой водой и при необходимости обратиться к врачу, при попадании на кожу промыть водой с мылом.
Охрана окружающей среды	Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать.
Изготовитель	Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31, e-mail: company@talatu.com

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте talatu.com Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.