

PROTECT UNIVERSAL

ТУ 20.30.22-079-93296022-2023

Универсальная полуматовая эмаль

Тип	Полуматовая колеруемая эмаль
Применение	Для наружных и внутренних работ
Назначение	Для окрашивания изделий и конструкций из дерева и металла, эксплуатирующихся в том числе в условиях открытой атмосферы.

Технические характеристики

Теоретический расход, м ² /л	10 на один слой, практическая кроющая способность по ГОСТ 28246-2017 зависит от цвета и способа нанесения покрытия
Массовая доля нелетучих веществ, %	70*
Плотность, г/см ³	1,3*
Разбавитель	Уайт-спирит
Способ нанесения	Кисть, валик, пневматическое или безвоздушное (сопло 0,015"-0,017") распыление
Совместимость при ремонтном окрашивании	Покрытие совместимо с другими лакокрасочными материалами аналогичного назначения на основе алкидных смол
Время высыхания до перекрытия при 20°C, час, не более	24
Степень блеска покрытия (60°)	20 (полуматовое)
Цвет	Колеруемая краска. База А (белая и под колеровку) и база С (только под колеровку). Колеровать пигментными пастами системы TalaTint. Доступна колеровка по каталогам «NCS S», «RAL» и другим. Изготовитель краски допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.
Хранение и транспортирование	При температуре от минус 40°C до плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей.
Тара	0,9л; 2,7л; 5л; 9л

*Данные приведены для неколерованной краски базы А

Инструкция по применению

Подготовка поверхности	Механически очистить поверхность от отслаивающейся ржавчины, старых непрочных лакокрасочных покрытий, обезжирить уайт-спиритом или водным раствором технического моющего средства, просушить. Защитить резьбовые соединения, загрунтовать противокоррозионной грунтовкой. Деревянные детали шлифовать, удалить пыль, смолу, жировые загрязнения.
Условия при выполнении работ	При окрашивании температура воздуха, изделия и эмали должна быть примерно одинаковой в пределах от +5°C до +25°C при относительной влажности воздуха не более 80%.
Окрашивание	Эмаль перемешать до однородного состояния, при необходимости довести разбавителем до малярной вязкости в зависимости от способа нанесения, но не более 10% по объему. При нанесении пневматическим распылением допускается разбавление до 20%. Внимание! Разбавленная эмаль не подлежит хранению. При окрашивании изделий сложной конфигурации рекомендуется полосовое окрашивание. Эмаль наносят в два слоя с межслойной сушкой не менее 24 часов, при пониженной температуре и высокой влажности – до 48 часов.
Состав	Алкидная смола, уайт-спирит, диоксид титана, наполнители, сиккативы, специальные добавки
Очистка инструментов	Растворителем сразу по окончании работ.
Уход за покрытием	Покрытие выдерживает очистку водой с моющими средствами через 2–3 недели после окрашивания.
Охрана труда	Эмаль пожароопасна, пары растворителя могут образовывать взрывоопасную смесь с воздухом. Не разводите огонь по месту работы. Работать в хорошо проветриваемом помещении, при нанесении распылением – в окрасочной камере или на улице. Загрязненную ветошь удалять из зоны проведения работ, хранить под заливом водой, уничтожать сжиганием на оборудованной площадке. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. Применять защитные очки и перчатки, при распылении – респиратор. При попадании на кожу смыть водой с мылом, смазать жирным кремом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.
Охрана окружающей среды	Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Пролиты локализовать.
Изготовитель	Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31, e-mail: company@talatu.com
Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте talatu.com Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.	