

**KAUSI**

ТУ 20.30.22-075-93296022-2023

Универсальная полуматовая эмаль

Тип	Алкидная органорастворяемая эмаль по дереву и металлу
Применение	Для наружных и внутренних работ
Назначение	Для окрашивания изделий и конструкций из дерева и металла, эксплуатирующихся в том числе в условиях открытой атмосферы.

**Технические характеристики**

Теоретический расход, м <sup>2</sup> /л	10 на один слой, практическая кроющая способность по ГОСТ 28246-2017 зависит от цвета и способа нанесения покрытия
Массовая доля нелетучих веществ, %	70*
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,3*
Разбавитель	Уайт-спирит
Способ нанесения	Кисть, валик, пневматическое или безвоздушное (сопло 0,015"-0,017") распыление
Совместимость при ремонтном окрашивании	Покрытие совместимо с другими лакокрасочными материалами аналогичного назначения на основе алкидных смол
Время высыхания до перекрывания при 20°C, час, не более	24
Степень блеска покрытия (60°)	25 (полуматовое)
Цвет	<p>Колеруемая краска. База А (белая и под колеровку) и база С (только под колеровку).</p> <p>Колеровать пигментными пастами системы TalaTint. Доступна колеровка по каталогам «NCS S», «RAL» и другим.</p> <p>Изготовитель краски допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.</p> <p>При температуре от минус 40°C до плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей.</p>
Хранение и транспортирование	
Тара	0,9л; 2,7л; 4,5л; 9л

\*Данные приведены для неколерованной краски базы «А»

**Инструкция по применению**

<b>Подготовка поверхности</b>	Механически очистить поверхность от отслаивающейся ржавчины, старых непрочных лакокрасочных покрытий, обезжирить уайт-спиритом или водным раствором технического моющего средства, просушить. Защитить резьбовые соединения, загрунтовать противокоррозионной грунтовкой. Деревянные детали шлифовать, удалить пыль, смолу, жировые загрязнения.
<b>Условия при выполнении работ</b>	При окрашивании температура воздуха, изделия и краски должна быть примерно одинаковой в пределах от +5°C до +25°C при относительной влажности воздуха не более 80%.
<b>Окрашивание</b>	Краску перемешать до однородного состояния, довести разбавителем до малярной вязкости в зависимости от способа нанесения, но не более 10% по объему. При нанесении пневматическим распылением допускается разбавление до 20%. Внимание! Разбавленная краска не подлежит хранению. При окрашивании изделий сложной конфигурации рекомендуется полосовое окрашивание. Краску наносят в два слоя с межслойной сушкой не менее 24 часов, при пониженной температуре и высокой влажности – до 48 часов.
<b>Состав</b>	Алкидная смола, уайт-спирит, диоксид титана, наполнители, сиккатив, добавки
<b>Очистка инструментов</b>	Уайт-спиритом сразу по окончании работ.
<b>Уход за покрытием</b>	Покрытие выдерживает очистку водой с моющими средствами через 2–3 недели после окрашивания.
<b>Охрана труда</b>	Краска пожароопасна, пары растворителя могут образовывать взрывоопасную смесь с воздухом. Не разводить огонь по месту работы. Работать в хорошо проветриваемом помещении, при нанесении распылением – в окрасочной камере или на улице. Ветошь, пропитанную краской, удалять из зоны проведения работ, хранить под заливом водой, уничтожать сжиганием на оборудованной площадке. Обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. Применять защитные очки и перчатки, при распылении – респиратор. При попадании на кожу смыть водой с мылом, смазать жирным кремом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.
<b>Охрана окружающей среды</b>	Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать.
<b>Изготовитель</b>	Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31, e-mail: <a href="mailto:company@talatu.com">company@talatu.com</a>

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте [talatu.com](http://talatu.com) Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.