

LAQUER ECO 50

ТУ 20.30.11-145-93296022-2023

Лак водно-дисперсионный полиакриловый

Тип	Полуглянцевый колеруемый лак для стен и потолков
Применение	Для внутренних работ по дереву
Назначение	Для отделки деревянных панелей, вагонки, досок, OSB и ДСП плит, столярных и художественных изделий из дерева, а также бетонных и кирпичных поверхностей, декоративного искусственного камня в помещениях с нормальной влажностью. Не применять для кухонной и подвижной мебели, полов и детских игрушек

Технические характеристики

Теоретический расход, м ² /л	до 10 в один слой на гладкие подготовленные поверхности
Массовая доля нелетучих веществ, %	25
Плотность, г/см ³	1
Значение pH	8,5-9,0
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть из синтетического волокна, валик
Совместимость при ремонтном лакировании	Совместим при ремонте с прочными старыми покрытиями из водно-дисперсионных акриловых лаков
Время высыхания до перекрытия при 20°C, час, не более	24
Класс стойкости к мокрому истиранию	1
Степень блеска покрытия (60°)	50 (полуглянцевое)
Цвет	Применяется бесцветным и колерованным. Колеровать пигментными пастами системы TalaTint. Доступна колеровка по каталогам для лаков и антисептиков. Изготовитель краски допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.
Хранение и транспортирование	При температуре от плюс 5°C до плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей.
Тара	0,9л; 2,7л; 9л

Инструкция по применению

Подготовка поверхности	Новые поверхности шлифовать до гладкого состояния, удалить пыль, смолу, мелкие дефекты шпатлевать и шлифовать. Ремонтируемые поверхности промыть, шлифовать тонкой шлифовальной бумагой, пыль удалить, поверхность просушить.
Условия при выполнении работ	Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, лака и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%.
Лакирование	Лак перемешать до однородного состояния, для нанесения первым слоем при необходимости разбавить чистой водой на 10% по объему. Первый слой хорошо просушить и шлифовать тонкой шлифовальной бумагой для удаления ворса. Для нанесения следующего слоя лак разбавлять до малярной вязкости, но не более 10%. При отделке прозрачным лаком достаточно нанесения в два слоя, при отделке колерованным лаком наносят два цветных слоя, затем один слой прозрачного лака. На длинномерные элементы (доска, плинтус) каждый слой колерованного лака необходимо наносить без перерывов во избежание образования видимых стыков.
Состав	Вода, дисперсия акрилового сополимера, добавки.
Очистка инструментов	Немедленно по окончании работ теплой водой с моющим средством
Уход за покрытием	После полного высыхания покрытие выдерживает мытье влажной губкой с нейтральными моющими средствами. В первый месяц после лакирования протирать с осторожностью. Избегать попадания спиртовых растворов и красящих веществ на покрытие.
Охрана труда	Лак пожаровзрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы при длительном контакте. При применении использовать защитные очки и перчатки. При попадании на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию.
Охрана окружающей среды	Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать.
Изготовитель	Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31, e-mail: company@talatu.com

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте talatu.com Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.