

PROTECT FLOOR

AQUA

ТУ 20.30.11-134-93296022-2023

Эмаль водно-дисперсионная полиакриловая

Тип	Колеруемая полуматовая эмаль для пола
Применение	Для внутренних работ
Назначение	Для окрашивания деревянных и бетонных полов в помещениях, а также деревянной мебели и изделий с высокими требованиями к износостойкости покрытия, кроме детских игрушек и поверхностей, контактирующих с продуктами питания

Технические характеристики

Теоретический расход, м ² /л	до 10 в один слой на гладкие подготовленные поверхности, практическая кроющая способность по ГОСТ 28246-2017 зависит от цвета и способа нанесения покрытия
Массовая доля нелетучих веществ, %	47*
Плотность, г/см ³	1,2*
Значение pH	8-9
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть, валик, безвоздушное распыление (сопло 0,017"-0,019")
Совместимость при ремонтном окрашивании	Можно наносить поверх прочных покрытий из алкидных и водно-дисперсионных акриловых красок
Время высыхания до перекрытия при 20°C, час, не более	24
Степень блеска покрытия (60°)	30 (полуматовое)
Класс стойкости к мокрому истиранию	1
Цвет	Колеруемая Эмаль. База А (белая и под колеровку) и база С (только под колеровку). Колеровать пигментными пастами системы TalaTint. Доступна колеровка в отдельные цвета по каталогам «NCS S», «RAL» и другим. Изготовитель допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.
Хранение и транспортирование	При температуре от плюс 5°C до плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей.
Тара	0,9л; 2,7л; 9л

*Данные приведены для неколерованной краски базы А

Инструкция по применению

Подготовка поверхности	Новые деревянные поверхности очистить от загрязнений, удалить смолу, , загрунтовать Wood Façade Aqua Primer, просушить, зашпатлевать неровности, отшлифовать, удалить пыль. Новые бетонные поверхности выдержать до окрашивания не менее одного месяца, очистить от жировых загрязнений, шлифовать, удалить пыль, не грунтовать. Ремонтируемые старые покрытия обезжирить, шлифовать, удалить пыль
Условия при выполнении работ	Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, эмали и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%
Окрашивание	На первый слой эмаль разбавить чистой водой на 10% по объему, перемешать до однородного состояния. При окрашивании следующим слоем эмаль разбавлять до малярной вязкости, но не более, чем на 10%. На полы наносить кистью или валиком, при окрашивании мебели допускается нанесение безвоздушным распылением
Состав	Водная дисперсия акрилового сополимера, вода, диоксид титана, наполнители, добавки
Очистка инструментов	Инструменты очищать промывкой теплой водой с моющим средством сразу по окончании работ
Уход за покрытием	Покрытие выдерживает многократную влажную уборку с нейтральными моющими средствами без абразивных материалов через месяц после нанесения. В первые две недели избегайте значительных нагрузок на покрытие, перемещения тяжелой мебели. Беречь покрытие от попадания концентрированных спиртовых растворов.
Охрана труда	Эмаль пожаровзрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении использовать защитные очки и перчатки, при нанесении распылением – респиратор. При попадании на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию.
Охрана окружающей среды	Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать.
Изготовитель	Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31, e-mail: company@talatu.com

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте talatu.com
Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.