

INTERIOR

BATH&KITCHEN 20

TU 20.30.11-077-93296022-2023

Влагостойкая полуматовая краска для кухни и ванной

| | |
|------------|--|
| Тип | Водно-дисперсионная колеруемая полиакриловая краска |
| Применение | Для внутренних работ |
| Назначение | Для окрашивания стен и потолков в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой, с нормальной и периодически повышенной влажностью. Для нанесения на бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные поверхности, гипсокартон, стеклообои и обои под окрашивание. |

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Теоретический расход, м ² /л | 12 в один слой, практическая кроющая способность по ГОСТ 28246-2017 зависит от цвета и способа нанесения покрытия |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50* |
| Плотность, г/см ³ | 1,2* |
| Значение pH | 8,5-9,0 |
| Разбавитель | Вода |
| Способ нанесения | Кисть, валик, безвоздушное распыление (сопло 0,017" - 0,021") |
| Совместимость при ремонтном окрашивании | Прочные покрытия из водно-дисперсионных и алкидных красок |
| Время высыхания до перекрывтия при 20°C, час, не более | 2, при пониженной температуре и высокой влажности продолжительность межслойной сушки необходимо увеличить |
| Класс стойкости к мокрому истиранию | 1 |
| Степень блеска покрытия (60°) | 20 (полуматовое) |
| Цвет | Колеруемая краска. База А (белая и под колеровку) и база С (только под колеровку). Колеровать пигментными пастами системы TalaTint. Доступна колеровка по каталогам «NCS S», «RAL» и другим. Изготовитель краски допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки. |
| Хранение и транспортирование | При температуре от плюс 5°C до плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей. |
| Тара | 0,9л; 2,7л; 4,5л; 9л |

*Данные приведены для неколерованной краски базы А

Инструкция по применению

| | |
|------------------------------|---|
| Подготовка поверхности | <p>Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений, шпатлевать, шлифовать, удалить пыль. Защитить поверхности, не подлежащие окрашиванию. Нанести грунтовку PRO PRIMER согласно инструкции по применению.</p> <p>Ремонтируемые поверхности расчистить от отслаивающейся краски, шпатлевать и шлифовать. Покрытия из алкидных красок матировать шлифованием. Старую побелку удалить. Нанести грунтовку PRO PRIMER на впитывающие поверхности.</p> |
| Условия при выполнении работ | <p>Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими.</p> <p>Температура воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%.</p> |
| Окрашивание | <p>Краску перемешать до однородного состояния. При окрашивании ручным инструментом краску для нанесения первым слоем разбавить чистой водой до 10% по объему, на второй слой не разбавлять или разбавить до необходимой вязкости, но не более 10% по объему. При нанесении безвоздушным распылением – не разбавлять.</p> |
| Состав | <p>Вода, диоксид титана, дисперсия акрилового сополимера, наполнители, добавки</p> |
| Очистка инструментов | <p>Сразу по окончании работ теплой водой с моющим средством</p> |
| Уход за покрытием | <p>Покрытие высыхает за 24 часа. Влажная уборка с нейтральными моющими средствами возможна через 30 суток после окрашивания</p> |
| Охрана труда | <p>Краска пожаровзрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении использовать защитные очки и перчатки, при нанесении распылением – респиратор. При попадании на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию.</p> |
| Охрана окружающей среды | <p>Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать.</p> |
| Изготовитель | <p>Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31, e-mail: company@talatu.com</p> |

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте talatu.com Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.