



SYMPHONY®

КРАСКИ • ЛАКИ • ГРУНТОВКИ • АНТИСЕПТИКИ



«NORDIC WOOD aqua»

Тип	Водоразбавляемый лессирующий антисептик на акрилатной основе наружных и внутренних деревянных поверхностей.
Область применения	Лессирующий антисептик на акрилатной основе «Nordic wood aqua» предназначен для обработки наружных и внутренних деревянных поверхностей – фасадов, заборов, обшивочных досок и т.п. Наносится на пиленую, строганную, бревенчатую деревянную поверхность, а также на пропитанную под давлением древесину. Содержит активный комплекс антисептиков нового поколения защищающий древесину от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибков, насекомых и т.п. Антисептик обеспечивает долговременную защиту деревянной поверхности от атмосферных воздействий, влаги, УФ-излучения. Для усиления защиты от УФ-излучения антисептик рекомендуется колеровать в цвета по каталогам для лессирующих антисептиков для деревянных фасадов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	5 – 12 м ² /л при однослойном нанесении, в зависимости от впитывающей способности основания и способа нанесения.
Сухой остаток	Ок. 20%
Плотность	1,0 кг/л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением. При необходимости разбавить водой на 5-10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	Время высыхания 1 слоя 1-2 часа. Следующий слой можно наносить через 2-4 часа. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.

Блеск	Не определяется. Антисептик полностью впитывается в древесину и не образует сплошной пленки
Базис	ЕС
Цвет	Антисептик можно колеровать по каталогам цветов для лессирующих антисептиков.
Хранение	Лессирующий антисептик « Nordic wood aqua » хранить и транспортировать при температуре от +5 ⁰ С до +35 ⁰ С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления.
Тара (наполнение)	3 (2,7) л; 10 (9) л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений. Для очистки от синевы и плесени поверхность промыть 5% гипохлоридным раствором, затем чистой водой и высушить. После очистки поверхности обработать грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood Aqua в 1 слой, особенно тщательно обработать торцы конструкций. С ранее обработанной антисептиком поверхности удалить отслаивающееся покрытие, всю поверхность отшлифовать, пыль убрать, неокрашенные участки древесины обработать грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood Aqua в 1 слой.
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5 ⁰ С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Окраска	Антисептик перед применением и в процессе нанесения тщательно перемешивать. Наносить на подготовленную поверхность кистью или распылением в 1-2 слоя. При нанесении колерованного антисептика для проверки цвета и оттенка рекомендуется до начала работы сделать контрольный выкрас на отдельном образце. Окончательный цвет зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. Во избежание различий в оттенке при окраске больших поверхностей рекомендуется перемешать все необходимое для работы количество антисептика в одной емкости, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю окрашиваемого участка.
Очистка инструментов	Инструменты промыть водой сразу после применения.
Уход	Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.
Меры предосторожности	Антисептик пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки антисептика утилизировать с соблюдением местного законодательства.
