

## FAÇADE WINTER

ТУ 20.30.12-147-93296022-2023

Краска фасадная полиакриловая

Тип	Органоразбавляемая колеруемая краска
Применение	Для наружных работ
Назначение	Для окрашивания минеральных фасадов жилых и промышленных зданий из цементно-известковых и цементных штукатурок, бетона, цементно-волокнистых и цементно-стружечных плит, бетонных сэндвич-панелей, цоколей зданий и бетонных конструкций

### Технические характеристики

Теоретический расход, м <sup>2</sup> /л	до 8 в один слой на гладкие подготовленные поверхности. Краску следует наносить в два слоя. Практическая кроющая способность по ГОСТ 28246-2017 зависит от цвета и способа нанесения покрытия
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,5*
Массовая доля нелетучих веществ, %	65*
Разбавитель	Ксилол
Способ нанесения	Кисть, валик, безвоздушное распыление (сопло 0,019"-0,021")
Совместимость при ремонтном окрашивании	Прочные покрытия из минеральных красок, перхлорвиниловых и акриловых органоразбавляемых красок
Время высыхания до перекрытия при 20°C, час, не более	2–6 часов при положительных температурах, при отрицательных температурах – 24 часа
Степень блеска покрытия (60°)	2 (глубоко матовое)
Цвет	Колеруемая краска. База А (белая и под колеровку) и база С (только под колеровку). Колеровать пигментными пастами системы TalaTint 1000. Доступна колеровка по каталогам «NCS S», «RAL» и другим. Изготовитель краски допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.
Хранение и транспортирование	При температуре не выше плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Беречь от огня. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей.
Тара	0,9л; 9л; 18 л под заказ

\*Данные приведены для неколерованной краски базы А

## Инструкция по применению

Подготовка поверхности	Новые поверхности очистить от пыли, выправить неровности шпатлеванием. Штукатурку и бетон выдержать до грунтования и окрашивания не менее 4 недель, зашпатлеванные поверхности – в соответствии с рекомендациями изготовителя. Ранее окрашенные поверхности расчистить от отслаивающейся краски, прочные покрытия шлифовать, в летнее время промыть водой под давлением, просушить. Предварительное грунтование не требуется. Покрытия из органосиликатных красок удалить полностью
Условия при выполнении работ	Температура воздуха и краски поверхности должна быть примерно одинаковой в интервале температур минус 20 – плюс 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%.. Рекомендуем избегать окрашивания при температурах около 0°C и после сильных морозов, влажность фасада в этих условиях превышает допустимую
Окрашивание	Защитите поверхности, не подлежащие окрашиванию. Краску перемешать до однородного состояния, разбавить ксилолом до малярной вязкости, но не более 15% по объему в летнее время на первый слой, перед нанесением второго слоя краску, при необходимости, можно разбавить, но не более чем на 10% по объему, до 20% - в зимнее. На подготовленные поверхности нанесите краску в два слоя с интервалом не менее 4 часов, а при отрицательной температуре второй слой рекомендуем наносить на следующий день.
Состав	Ксилол, акриловый сополимер, диоксид титана, наполнители, добавки.
Очистка инструментов	Ручной инструмент и аппарат безвоздушного распыления промывать ксилолом.
Уход за покрытием	Покрытие можно очищать от пыли промывкой водой под низким давлением без моющих средств
Охрана труда	Краска пожаровзрывоопасна, с характерным запахом. Беречь от огня. Не обладает сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении использовать защитные очки и перчатки, при нанесении распылением – респиратор. При попадании на кожу протереть чистой ветошью, смазать жирным кремом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию.
Охрана окружающей среды	Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать.
Изготовитель	Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (800) 505-98-88, e-mail: <a href="mailto:company@talatu.com">company@talatu.com</a>

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте [talatu.com](http://talatu.com)  
Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.

