

КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАРКИ КС-1 «УНИВЕРСАЛ»

Тип	Универсальный термостойкий клей.
Область применения	Предназначен для приклеивания к различным основаниям паркета, фанеры, ДВП, ДСП, дерева, линолеума на тканевой, джутовой или войлочной основе, ковровых покрытий, теплоизоляционных покрытий и материалов на минеральной основе, мозаичных и керамических облицовочных плиток, в том числе для облицовки печей, каминов, дымоходов, отопительных котлов. Также клей КС можно применять в качестве шпатлевки для бетонных, кирпичных и прочих минеральных поверхностей, для заделывания трещин в печах и каминах, как кладочный раствор для печных работ (при отсутствии прямого контакта с пламенем). Для внутренних работ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой	2,2-3,2 м ² /л (1,4-2 м ² /кг), в зависимости от способа нанесения.
Плотность	Ок. 1,6 кг/л.
Способ нанесения	Наносится гладким или гребенчатым шпателем.
Время высыхания, при (20±2)°С и относительной влажности (65±5)%	3 часа. Окончательную прочность клеевое соединение приобретает через 72 часа. При понижении температуры и повышении уровня влажности время высыхания увеличивается.
Цвет	Светло-розовый.
Хранение и транспортировка	При температуре от 0°С до 30°С, в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
Срок годности	Срок годности - 12 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.
Фасовка	0,9 л; 3,1 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при нанесении	Поверхность должна быть сухой и чистой. Работы с клеем проводить при температуре не ниже +5°С и относительной влажности воздуха ниже 80%.
Предварительная Подготовка	Склеиваемые поверхности тщательно очистить от пыли, грязи, ветхих старых покрытий, масляных, жировых и других загрязнений.
Приклеивание	Перед использованием клей тщательно перемешать. Незначительные дефекты и трещины выровнять клеем при помощи гладкого шпателя. Наносить клей на склеиваемые поверхности равномерно или точно, гладким или гребенчатым шпателем (толщина клеевого слоя не более 8 мм). Приклеиваемый материал уложить на клей не позднее 10 минут после нанесения. При проведении печных, кладочных, каминных и аналогичных облицовочных работ клей наносить на обе соприкасающиеся поверхности толщиной до 4 мм. Склеиваемые поверхности плотно прижать. В течение 15 минут возможна корректировка склеиваемых поверхностей. Остатки клея удалить влажной тряпкой или губкой.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тиккурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ваших вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный

КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАРКИ КС-1 «УНИВЕРСАЛ»**Очистка инструментов** После окончания работ инструменты промыть водой.**ОХРАНА ТРУДА**

Клей экологически безопасен, не огнеопасен. Избегать попадания на кожу, в глаза и пищевод. При попадании на кожу удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании в пищевод – срочно прополоскать рот большим количеством воды, не вызывать рвоту и обратиться за медицинской помощью. Для защиты применять защитные костюмы, резиновые перчатки и очки. Хранить в недоступном для детей месте. После использования тару плотно закрыть и утилизировать совместно с бытовыми отходами.

**ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ**

Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовые отходы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

ООО "Тижкурила",
192289, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Девятого Января, дом 15, корпус 3
тел./факс: +7 (812) 380-33-99

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный