

Фасадная краска-грунт для плит OSB 3 в 1 NEOMID

ТИП

Фасадная краска-грунт для плит OSB.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для финишной декоративной окраски OSB-плит, а также для защиты от атмосферных воздействий и биопоражений (грибки, плесень, гниение). Состав не требует предварительного грунтования и наносится прямо на поверхность OSB-плит и SIP панелей.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для окраски плит OSB, SIP-панелей, а также пенополистирольных плит и ДСП снаружи и внутри помещений. Также может применяться в качестве грунта перед нанесением декоративных штукатурок и других покрытий и для консервации плит OSB на период строительства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри/
снаружи



водная основа



кисть



валик

ЦВЕТ

Белый (база А) и база С. Может колероваться ручным или машинным методом. База С применяется только в колерованном виде.

БЛЕСК

Матовая.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

150-200 г/м² в зависимости от впитывающей способности поверхности.

ФАСОВКА

1 кг, 7 кг, 14 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%

На отлип – 1 час, полное высыхание – 24 часа. Время промежуточной сушки между слоями – 24 часа. Нанесение декоративных составов следует производить в кратчайшие сроки чтобы избежать оседание строительной пыли на окрашенной поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ**

Работы проводить при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности не ниже +10°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Не наносить на замерзшее основание.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, отслаивающихся слоев и жировых загрязнений. Для герметизации стыковых соединений плит OSB рекомендуется использовать Герметик для плит OSB NEOMID. Участки, зараженные плесневыми грибами, тщательно очистить и обработать Отбеливателем для древесины NEOMID 500 в соответствии с инструкцией по применению.

Необходимо принять во внимание, что смолы, содержащиеся в клеевом составе некоторых типов (марок) OSB-плит под воздействием атмосферных осадков и УФ-лучей могут выступать на поверхности плит и вызывать появление пятен на окрашенной поверхности. Во избежание их появления рекомендуется предварительно обработать поверхность Грунтом изолирующим для плит OSB NEOMID.

ОКРАСКА

Перед началом работ и в процессе окраски краску тщательно перемешивать. При необходимости материал можно разбавить не более 3%. Краску наносить в 2 слоя кистью или валиком.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо постоянно следить за состоянием окрашенной поверхности и, при необходимости, своевременно проводить ремонтную окраску. На срок до проведения ремонтной окраски влияют: место расположения окрашенного объекта, сторона света, интенсивность атмосферных воздействий и другие факторы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Краска не токсична и пожаровзрывобезопасна. Работы проводить с использованием средств индивидуальной защиты. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и транспортировать в плотно закрытой заводской таре при температуре не ниже +5°C. Выдерживает 5 циклов замораживания/оттаивания.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.