

Антисептик невымываемый декоративный NEOMID 435

ТИП

Консервирующий невымываемый антисептик для наружных и внутренних работ. Концентрат 1:9.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для эффективной долговременной защиты различных пород древесины от тяжелых до нормальных условий эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и водой, от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет. Максимальная защита достигается путем глубинной пропитки. Придает древесине благородный оттенок, подчеркивает ее естественную текстуру.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки причалов, террас, беседок, фундаментов, столбов, фундаментов и других деревянных конструкций и сооружений для которых вместе с защитой требуется придать эстетичный внешний вид. Химически связывается с древесиной.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



внутри/
снаружи



водная основа



кисть



валик



краскопульт

ЦВЕТ

Придает древесине один из оттенков: орех, рябина или сирень. Оттенок обработанной древесины зависит от ее породы и сортности, а также наличия предварительной обработки защитными составами. Рекомендуется произвести пробное нанесение на небольшой участок древесины.

При эксплуатации древесины, обработанной составом, снаружи без покрытия ЛКМ возможно осветление цвета до близкого к естественному цвету древесины. Это не влияет на биозащитные свойства состава.

Цвет антисептика в разных партиях может незначительно отличаться.

ОБЩИЙ РАСХОД

150-250 г/м² на строганную древесину

250-400 г/м² на пиленую древесину

ФАСОВКА

0,5 кг, 1 кг, 5 кг, 30 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода. Готовый раствор приготавливается введением 9 частей воды на 1 часть концентрата по массе.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик и распыление. Для большого количества древесины возможно нанесение методом погружения в готовый раствор.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 60%

Не менее 48 часов, на этот период обработанную древесину следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков. Фиксация средства в древесине происходит в течение 15 дней, в этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом. Для сохранения интенсивности цвета необходимо покрывать обработанную древесину соответствующим лакокрасочным составом не ранее, чем через 48 часов после обработки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой (влажность древесины должна соответствовать «атмосферно сухой» от 18 до 23%). Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C. Не рекомендуется проводить окрашивание при сильном ветре и на поверхности под воздействием прямых солнечных лучей.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Защитить поверхности, не требующие обработки, в том числе металлический крепеж, от попадания средства. Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, пыли, любых видов покрытий. Древесину, пораженную синевой, обработать отбеливателем NEOMID 500. Перед применением NEOMID 435 перемешать, затем развести водой в соотношении 1:9.

Для лучшего закрепления и получения более насыщенного цвета рекомендуется при изготовлении рабочего раствора применять подогретую до 40-50°C воду (использование воды температурой выше 50°C недопустимо). При обработке использовать свежеприготовленный раствор. При большем разведении состава или при меньшем расходе, чем рекомендуется, возможно изменение интенсивности цвета.

ОКРАСКА

Состав необходимо перемешать перед началом работ и периодически перемешивать в ходе окраски. Обработку древесины можно проводить двумя способами:

1. Нанесение рабочего раствора (с помощью кисти, валика, любого разбрызгивающего устройства) в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 20-30 минут.
2. Погружение материала в рабочий раствор на 15-20 минут. Для обработки данным способом использовать емкости из бетона, пластика, нержавеющей стали, из любого металла с коррозионностойким покрытием.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Древесину, обработанную антисептиком NEOMID 435, можно окрашивать лакокрасочными материалами. При этом, на нее нельзя наносить огнебиозащитные пропитки. Без покрытия ЛКМ, при воздействии атмосферных осадков или прямом контакте с водой, возможно временное окрашивание незащищенной прилегающей поверхности.

При эксплуатации внутри помещений обязательная окраска ЛКМ не требуется. При эксплуатации снаружи, для закрепления цвета, рекомендуется покрыть обработанную поверхность пленкообразующим лакокрасочным материалом. Для сохранения интенсивности цвета необходимо покрывать обработанную древесину соответствующим лакокрасочным составом не ранее, чем через 48 часов после обработки. Обработанную древесину в дальнейшем можно покрывать составами на алкидной, алкидно-уретановой и акриловой основах. После нанесения состава возможно применение продуктов NEOMID Bio Color Aqua, NEOMID Bio Color Classic, NEOMID Bio Color Ultra.

В случае механического повреждения или растрескивания обработанной древесины в процессе эксплуатации, необходимо обработать такие участки свежеприготовленным раствором средства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

NEOMID 435 не совместим с защитными составами на основе хрома. Следует избегать контакта концентрата NEOMID 435 с медными сплавами. При работе с составом использовать индивидуальные средства защиты: защитную одежду, перчатки, респиратор, очки. При попадании на кожу или в глаза – промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов при температуре не ниже +5°C. Беречь от детей. Хранить в проветриваемом помещении в плотно закрытой заводской таре при температуре от +5 до +40°C. Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. Размораживание необходимо проводить при комнатной температуре. Готовый раствор использовать в течение 5 суток. Пожаровзрывобезопасен.

Срок годности 18 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.

При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.