

INTERIOR KM0

ТУ 20.30.22-110-93296022-2023

Силикатная краска

Тип	Специальная колеруемая силикатная краска
Применение	Для внутренних работ
Назначение	Для окрашивания бетонных, оштукатуренных известковыми, цементно-известковыми и цементными растворами поверхностей потолков и стен на путях эвакуации, МОП, лифтовых шахт, а также стен и потолков в жилых, производственных отапливаемых и неотапливаемых помещениях, где требуется покрытие с высокой стойкостью к биопоражению, значительным колебаниям относительной влажности и температуры воздуха. Для окрашивания поверхностей из гипсовых штукатурок и везде, где требуются максимально высокие эксплуатационные характеристики покрытия краску следует применять в системе с грунтовкой « PRO PRIMER под KM0 ».

Технические характеристики

Теоретический расход, м ² /л	до 8 в один слой на гладкие подготовленные поверхности. Практическая кроющая способность по ГОСТ 28246-2017 зависит от цвета и способа нанесения покрытия
Массовая доля нелетучих веществ, % масс.	52*
Плотность, г/см ³	1,45*
Разбавитель	Вода
Значение pH	12-12,9
Пожарная опасность	Негорючая
Способ нанесения	Кисть, валик, безвоздушное распыление (сопло 0,017"-0,021").
Совместимость при ремонтном окрашивании	Совместима со старыми покрытиями из известковых, цементных и силикатных красок
Время высыхания до перекрывтия при 20°C, час	2, при пониженной температуре и высокой влажности второй слой наносить на следующий день
Блеск покрытия	Глубоко матовое
Класс стойкости к мокрому истиранию**	1
Цвет	База А (белая и под колеровку в светлые оттенки), база С (только под колеровку в темные оттенки). Колеровать щелочестойкими пигментными пастами
Хранение и транспортирование	При температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 1 год со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей
Тара	9л, 18л (под заказ)

* Данные приведены для неколерованной краски базы А

** Испытания проведены на стеклянной пластине

Инструкция по применению

Подготовка поверхности	Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений, шпатлевать, шлифовать, удалить пыль. Защитить поверхности, не подлежащие окрашиванию. Ремонтируемые поверхности расчистить от отслаивающегося покрытия, шпатлевать и шлифовать. Старые покрытия на органическом связующем удалять полностью на глубину проникновения.
Условия при выполнении работ	Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой и находиться в интервале температуры от 10°C до 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%.
Организация работ	Защитить остекление, керамические и окрашенные поверхности от попадания краски. Разметить зоны окрашивания так, чтобы большие плоскости можно было окрашивать непрерывно «кисть в кисть» звеном маляров во избежание образования видимых стыков
Окрашивание	На подготовленные поверхности нанести грунтовку PRO PRIMER под КМ0 согласно технической спецификации на материал. Краску перемешать до однородного состояния. Плотные поверхности допускается не грунтовать. Окрашивание выполнить в два слоя, на первый слой краску разбавить водой на 10% по объему, на второй слой – до малярной вязкости. Межслойная сушка – 24 часа.
Состав	Вода, наполнители, диоксид титана, жидкое стекло, стабилизирующие добавки.
Очистка инструментов	Сразу по окончании работ теплой водой с моющим средством
Охрана труда	Краска пожаровзрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Степень защиты кожи и органов зрения определяется высокой щелочностью материала. При применении обязательно использовать защитные очки и перчатки, при нанесении распылением – респиратор. При попадании на кожу сразу смыть водой, смазать жирным кремом. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию
Охрана окружающей среды	Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Проливы локализовать
Изготовитель	Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31, e-mail: company@talatu.com

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте talatu.com

Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.