


Спецификация 25.11.2022

Сделано в Финляндии

Fintex Barokki Primer

Барокки Праймер Адгезионная грунтовочная краска для мебели



Тип	Водоразбавимая, современная, быстросохнущая, шлифуемая, заполняющая акриловая адгезионная грунтовочная краска для мебели нового поколения.
Область применения	Реставрация и перекраска мебели, в том числе детских кроваток, шкафов, стульев, кухонных фасадов, дверей, картинных рам и прочих конструкций внутри помещения. При покраске новых деревянных изделий применяется в качестве заполняющей структуру древесины и шлифуемой до однородной гладкой поверхности грунтовочной краски.
Окрашиваемые материалы	Старые алкидные, каталитические, кислотные, акриловые, нитролаки и краски. Подходит для адгезии ко многим искусственным и натуральным материалам, используемым при производстве мебели: ламинированная плёнка, МДФ, ДСП, ЛДСП, ДВП, фанера, шпон и чистая древесина.

Технические данные

Цвет	Белая, колеруется в пастельные тона, цвета приблизительные.
Каталоги колеровки	NCS, RAL, Tikkurila, Teknos, Dulux, Benjamin Moore, Little Greene, Sherwin-Williams...
Блеск	Мат
Расход	Расход в 1 слой - 9 м ² /л
Время высыхания	На отлип – 30 минут До шлифовки – 3 часа Следующий слой – 4 часа
Фасовка	0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
Разбавитель	Вода Для заполняющих свойств – не разбавлять. Для адгезионных свойств – 5-7% Для распылителя – 7-20%
Плотность	1,5 кг/л
Сухой остаток	Около 58%
Стойкость к мытью	Требует финишного покрытия.
Способ нанесения	Синтетическая или смешанная кисть, валик из микрофибры или распылитель.
Распыление	Размер сопла 0,017-0,023"
Хранение	36 месяцев. После использования хранится 12 месяцев в плотно закрытой банке. Хранить в прохладном месте. Не замораживать.
Экология	Изделие относится к категории М1 строительных материалов по выбросам вредных веществ. Предельное значение содержания ЛОС в жидком состоянии 130 г/л (2010). ЛОС в готовом изделии <130 г/л.



Южное Шоссе 37к1
Строительная ярмарка
«Мультимекс»
+7 (911) 925-37-10
9253710@mail.ru

Бестужевская 10
ТЦ «Бестужевский»,
отдел 236
+7 (911) 926-37-10
9263710@mail.ru

Пн-Пт с 10-00 до 20-00
Сб-Вс с 10-00 до 16-00

Спецификация 25.11.2022

Инструкция по применению

Условия при окраске

Температура поверхности и краски желательно не ниже +18°C, относительная влажность воздуха не выше 70%. Понижение температуры и повышение влажности воздуха увеличат время высыхания.

Подготовка поверхности

Предварительная шлифовка абразивом зернистости P120. Межслойная шлифовка через 3 часа зернистостью P180 или мельче. Не забудьте удалить пыль после шлифования и перед нанесением финишного слоя с помощью специальной салфетки или напором воздуха.

Покраска

Перед применением грунтовочную краску Varokki Primer тщательно перемешать, избегая образования пены. При необходимости разбавить водой. При нанесении на старые лакокрасочные поверхности, обезжирить их, а глянцевые – заматовать мелким абразивом.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой пока они не высохли.