



НОВИНКА

Негорючее покрытие

Влаго- и температуроустойчивая

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

2 (глубококоматовое)

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

58 %

ПЛОТНОСТЬ

1,55 г/см³

НОРМА РАСХОДА

8 м²/л в 1 слой

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, безвоздушное распыление (0,017"-0,021")

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА

2 часа при +20 °C

БАЗА

A (белая, под колеровку)
C (только под колеровку)

СОВМЕСТИМОСТЬ

Со старыми покрытиями из известковых, цементных и силикатных красок

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ

Колеровать щелочестойкими пигментными пастами

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

1 год со дня изготовления при температуре от +5 °C до +35 °C в не вскрытой банке. Не нагревать.

KMO — СООТВЕТСТВУЕТ КЛАССУ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ

Специальная колеруемая силикатная краска для внутренних работ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для окрашивания оштукатуренных, бетонных и других минеральных поверхностей, потолков и стен на путях эвакуации, МОП, лифтовых шахт, а также стен и потолков в нежилых отапливаемых и неотапливаемых помещениях, где требуется покрытие с высокой стойкостью к биопоражению, значительным колебаниям относительной влажности и температуры.

СОСТАВ

Вода, наполнители, диоксид титана (База А), жидкое стекло, стабилизирующие добавки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности

Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений, шпатлевать, шлифовать, удалить пыль. Защитить поверхности, не подлежащие окрашиванию. Ремонтируемые поверхности расчистить от отслаивающейся краски, шпатлевать и шлифовать. Старые покрытия на органическом связующем удалять полностью на глубину проникновения.

2. Условия выполнения работ

Подготовленные поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой в пределах от +10 °C до +25 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

3. Окрашивание

Краску перемешать до однородного состояния. Растворы с высоким содержанием известковых вяжущих и другие сильно впитывающие поверхности грунтовать смесью краски и воды в соотношении 1:1. Плотные поверхности допускаются не грунтовать. Окрашивание выполнить в два слоя, на первый слой краску разбавить водой на 10% по объему, на второй слой — до малярной вязкости. Межслойная сушка — 24 часа.

4. Уход за покрытием

Покрытие высыхает за 24 часа. Влажная уборка с нейтральными моющими средствами возможна через 30 суток после окрашивания.



18л*

* под заказ