

FAÇADE SILICON

PRO

TU 20.30.11-186-93296022-2025

Водно-дисперсионная полиакриловая краска, модифицированная силиконом

Тип	Колеруемая глубоко матовая фасадная краска
Применение	Для наружных и внутренних работ по минеральным поверхностям
Назначение	Для применения в системах СФТК и окрашивания фасадов зданий из бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и цементно-волоконных плит, а также стен и потолков МОП многоквартирных домов, промышленных и складских помещений. Покрытие устойчиво в условиях запыленных улиц, легко очищается промывкой водой из распылителя

Технические характеристики

Теоретический расход, м ² /л	до 8 в один слой на гладкие подготовленные поверхности. Практическая кроющая способность по ГОСТ 28246-2017 зависит от цвета и способа нанесения покрытия
Массовая доля нелетучих веществ, %	63*
Плотность, г/см ³	1,5*
Значение pH	8,5-9,0
Паропроницаемость, г/(м ² *сут.) (класс диффузии водяных паров)	180 (V ₁)*
Класс водопоглощения	W ₃ *
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть, валик, безвоздушное распыление (сопло 0,019"-0,021")
Совместимость при ремонтном окрашивании	Можно наносить поверх прочных покрытий из минеральных, водно-дисперсионных, органорастворимых акриловых, перхлорвиниловых и алкидных красок.
Время высыхания до перекрывания при 20°C, час	2, при пониженной температуре и высокой влажности второй слой наносить на следующий день
Степень блеска покрытия (60°)	2 (глубоко матовое)
Цвет	Колеруемая краска. База А (белая и под колеровку) и база С (только под колеровку). Колеровать пигментными пастами системы TalaTint 1000. Доступна колеровка по каталогам «NCS S», «RAL» и другим. Изготовитель краски допускает применение других пигментных паст, но не отвечает за результат колеровки.
Хранение и транспортирование	При температуре от плюс 5°C до плюс 35°C, в неповрежденной оригинальной таре. Не размещать вблизи радиаторов отопления, не подвергать действию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 3 года со дня изготовления. Дата изготовления и номер партии указаны на крышке. Во избежание пролива перевозите банки плотно закрытыми в вертикальном положении. Беречь от детей.
Тара	0,9л; 9л; 18л (под заказ)

*Данные приведены для неколерованной краски базы А

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Вновь построенные здания рекомендуется окрашивать после первого отопительного сезона. Вновь оштукатуренные поверхности и конструкции из сборного и монолитного бетона выдержать до грунтования и окрашивания не менее 28 суток. Шпатлеванные поверхности при ремонте выдержать не менее 14 суток. Бетонные поверхности очистить от цементного клея шлифованием, гидropескоструйной обработкой, промывкой под высоким давлением. Ранее окрашенные поверхности промыть под давлением водой без применения моющих средств, восстановить утраты ремонтными растворами. Штукатуренные, шпатлеванные поверхности грунтовать водно-дисперсионной грунтовкой PRO PRIMER CONCENTRATE 1:3 согласно технической спецификации на материал. Бетонные поверхности допускается окрашивать без предварительного грунтования. При ремонтном окрашивании определить тип старого покрытия, мелящие старые покрытия грунтовать как зашпатлеванные поверхности.

Внимание! Не окрашивать поверх старых покрытий из органосиликатных и кремнийорганических красок. Эти покрытия следует полностью удалять до шпатлевания, грунтования и окрашивания

Условия при выполнении работ

Температура воздуха, поверхности и краски должна быть примерно одинаковой в интервале температур +10 - 25°C при относительной влажности воздуха не более 80%. Выбрать время для окрашивания так, чтобы в первые сутки не было осадков, а температура воздуха не опускалась ниже +5°C.

Окрашивание

Защитите поверхности, не подлежащие окрашиванию. Краску перемешать до однородного состояния, разбавить до малярной вязкости чистой водой, но не более 10% по объему. При окрашивании распылением краску разбавлять при необходимости. На подготовленные загрунтованные поверхности нанесите краску в два слоя с интервалом не менее 2 часов, а при пониженной температуре второй слой рекомендуем наносить на следующий день.

Состав

Вода, наполнители, диоксид титана, дисперсия акрилового сополимера, пигменты, функциональные добавки.

Очистка инструментов

Промывка теплой водой с моющим средством сразу по окончании работ.

Уход за покрытием

Покрытие можно очищать от пыли промывкой водой под низким давлением без моющих средств.

Охрана труда

Краска пожаровзрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не обладает кожно-резорбтивным и сенсibiliзирующим действием, слабо раздражает кожные покровы. При применении использовать защитные очки и перчатки, при нанесении распылением – респиратор. При попадании на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу, предъявив этикетку или настоящую спецификацию.

Охрана окружающей среды

Пустые сухие банки можно утилизировать как бытовой мусор. Не использовать для хранения пищевых продуктов. Жидкие отходы в канализацию не выливать. Пролиты локализовать.

Изготовитель

Изготовитель: ООО "ТАЛАТУ", Российская Федерация

Адрес производства и юридический адрес: 198517, РФ, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. город Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56, к. 3, стр. 1. Тел. +7 (812) 334-95-31,

e-mail: company@talatu.com

Изготовитель гарантирует соответствие лакокрасочного материала требованиям нормативно-технической документации. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в техническую спецификацию без специального уведомления. Актуальные документы находятся на сайте talatu.com Изготовитель не контролирует процесс окрашивания и не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие нарушения: условий хранения и транспортирования, технологических норм и правил, требований охраны труда, мер пожарной безопасности и местного законодательства по охране окружающей среды.