



## **MICROCEMENTO PROTETTO MATTE**

### **Матовый двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе для системы Microcimento**

Microcimento Protetto Matte применяется для финишной отделки и защиты декоративного покрытия выполненного из Microcimento Struttura и Microcimento Fronte.

#### **СВОЙСТВА:**

- Высокая водостойкость
- Износостойкость и прочность
- Превосходная твердость и гладкость поверхности
- Матовая поверхность
- Экономичный расход и легкость нанесения

#### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Для защиты поверхностей, покрытых материалами Microcimento Struttura и Fronte. Подходит для применения на полах, стенах, мебели, в помещениях с высокой влажностью и прямым контактом с водой.

#### **КОЛЕРОВКА:**

Не колеруется

#### **ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ:**

Microcimento Protetto Matte наносится на Microcimento Struttura и Microcimento Fronte. Поверхность должна быть ровной, сухой, без следов масла и пыли. Лак рекомендуется наносить через 24 часа после нанесения финишного слоя Microcimento Struttura или Microcimento Fronte.

Оптимальный диапазон температуры материала, поверхности основания и окружающей среды в зоне проведения работ: от +10°C до +25°C, влажность не более 80%. Также следует обеспечить отсутствие сквозняков в момент нанесения и высыхания лака.

#### **РАСХОД:**

около 40-50 гр/м<sup>2</sup> в один слой

#### **ИНСТРУМЕНТ:**

Велюровый валик. Рабочий инструмент промыть водой сразу по окончании работ.

#### **ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА:**

Компонент А полностью вылить в чистую смесительную ёмкость и перемешать в течение 30 секунд, затем добавить компонент В и перемешивать в течение 2-3 минут до однородного состояния. Соотношение компонентов А/В (по массе): 4,5/1,0 (на 1 м<sup>2</sup> соотношение компонентов около 36 гр. лака/8 гр. отвердителя)

**ВАЖНО:** Смешивание производить с помощью низкооборотного смесителя (300-400 об/мин). Особое внимание стоит обращать на перемешивание около дна и стенок емкости. Время работы материалом после смешивания не более двух часов.

#### **НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА:**



Лак Microcimento Protetto Matte наносится велюровым валиком с коротким ворсом тонким слоем. Не допускается нанесение толстым слоем. Материал рекомендуется наносить в три слоя без разбавления. Для первого слоя готовую смесь (т.е. ранее смешанные компоненты «А» и «В») необходимо разбавить водой в соотношении 1/1. Второй и третий слой нанести без разбавления.

#### **ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:**

Межслойная сушка – 2-4 часа при температуре окружающей среды  $20\pm 2^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности не более 65 %. Влажная уборка не ранее, чем через 7 дней после нанесения. Время полного высыхания и набора прочности может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

#### **СОСТАВ:**

Компонент А (лак Microcimento Protetto Matte): водная дисперсия полиола

Компонент В (отвердитель Microcimento Protetto Matte): алифатический изоцианат

#### **ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:**

Хранение и транспортировку рекомендуется осуществлять при температуре от  $5^{\circ}\text{C}$  до  $30^{\circ}\text{C}$ . Гарантийный срок годности 12 месяцев с даты изготовления при невскрытой заводской упаковке в отапливаемом помещении.

#### **МАССА НЕТТО:**

Лак – 0,68 кг; отвердитель – 0,15 кг

Выход из упаковки около  $8 \text{ м}^2$

#### **ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ:**

Обладает незначительным раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Вредно при проглатывании.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

При попадании на кожу и другие части тела обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза и рот промыть большим количеством воды. Обратиться к врачу. Работать в резиновых перчатках, надевая под них хлопчатобумажные, и в одежде, максимально закрывающая кожные покровы тела.

#### **УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ:**

Остатки материалов утилизировать со строительными отходами или как бытовой мусор. Не содержит вредных веществ.

#### **ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:**

ТУ 23.0.30.11.019-21326390-2025

#### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «ИНТЕРРА ДЕКО ГРУПП»**

170019, г. Тверь, ул. Пржевальского, д. 80

[www.decorazza.ru](http://www.decorazza.ru)