

Спецификация 24.02.2026

Сделано в Финляндии

Fintex Suvi Talomaali

Суви краска для деревянного дома
640



Тип	Полуматовая, атмосферостойкая, светостойкая, водо- и грезеотталкивающая, укрывистая, содержащая добавки против плесени и УФ-фильтр, универсальная полностью акриловая краска для деревянного дома с эффектом самоочищения.
Область применения	Новые и ранее окрашенные стены деревянных фасадов загородных домов, которые подвергаются интенсивному воздействию атмосферных осадков в условия северных широт. Подходит для фасадных конструкций с самым высоким уровнем атмосферного натиска: деревянных цоколей, лобовой и ветровой досок.
Окрашиваемые материалы	Новые деревянные облицовочные материалы из хвойных и лиственных пород древесины, такие как клееный брус, имитация бруса, фасадная доска, планкен и т.п. Подходит для обновления ранее окрашенных водными красками, алкидными антисептиками и лазурями, фасадов. Подходит для очень старой древесины.

Технические данные

Цвет	База А – готовая белая, колеруется в светлые тона. База С – основа под колеровку в темные и насыщенные оттенки.
Каталоги колеровки	NCS, RAL, Tikkurila, Teknos, Dulux, Benjamin Moore, Little Greene, Sherwin-Williams...
Блеск	Полуматовый
Расход	в 1 слой - 9 м ² /л в 2 слоя – 5 м ² /л
Время высыхания	От пыли – 2 часа На отлип – 3 часа Второй слой – 24 часа
Фасовка	0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
Разбавитель	Вода, допускается разбавление до 10% для нанесения распылителем.
Термостойкость	от -50°C до +80°C
Плотность	1,2 кг/л
Сухой остаток	Около 47%
Светостойкость	Хорошая, не желтеет со временем.
Способ нанесения	Фасадная кисть или распылитель (сопло 0,018"–0,023")
Хранение	36 месяцев. После использования хранится так же 36 месяцев в плотно закрытой таре. Хранить в прохладном месте. Не замораживать.
Экология	Предельное значение содержания ЛОС в жидком состоянии 130 г/л (2010). ЛОС в готовом изделии <130 г/л.

Спецификация 24.02.2026

Инструкция по применению

Условия при окраске

Температура поверхности должна быть не ниже +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Понижение температуры и повышение влажности воздуха увеличат время высыхания.

Подготовка поверхности

Новую поверхность обработать грунтовочным антисептиком. Предварительная шлифовка Р80. Удалить смолу из смоляных карманов с помощью нагревания и скипидара. Свежую древесину обработать грунтовочным антисептиком Woodtex Akva Base в 1 слой. Торцы дополнительно обработать фасадной лазурью с добавлением льняного масла Woodtex Akva, а затем прокрасить Суви в 2 слоя с особой тщательностью.

Ранее обработанные поверхности промыть нейтральным моющим средством (pH ~7-8), с помощью мойки под давлением или вручную, а слабо держащиеся старые лакокрасочные покрытия удалить.

Покраска

Перед применением краску Суви тщательно перемешать. Краску рекомендуется наносить с избытком, равномерно распределяя по поверхности, чтобы скрыть её первым же слоем. Для создания полноценного эластичного покрытия краску не следует растирать тонким слоем. Первый слой, при необходимости, разбавить на 3-5% водой. Второй слой наносить неразбавленным.

При сильной жаре покраску производить по теневой стороне здания в утренние или вечерние (но не поздние) часы.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой пока они не высохли.

Эксплуатация поверхности

В нормальных условиях окрашенная поверхность достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение трёх-четырёх недель после окраски.

Ремонтная покраска производится любой акриловой фасадной краской.



Южное Шоссе 37к1
Строительная ярмарка
«Мультимекс»
+7 (911) 925-37-10
9253710@mail.ru

Бестужевская 10
ТЦ «Бестужевский»,
отдел 236
+7 (911) 926-37-10
9263710@mail.ru

Пн-Пт с 10-00 до 20-00
Сб-Вс с 10-00 до 16-00

Производитель Fintex-Tetrakem Oy, Финляндия, Кангасала, Мякиритиенти 13, +358-20-785-1210. Fintex.fi