

Спецификация 24.02.2026

Сделано в Финляндии

## Fintex Suvi Lux Talomaali


Суви Люкс краска для деревянного дома  
5210



<b>Тип</b>	Полуглянцевая, атмосферостойкая, светостойкая, водо- и грезеотталкивающая, укрывистая, содержащая добавки против плесени и УФ-фильтр, универсальная полностью акриловая краска для деревянного дома с эффектом самоочистки.
<b>Область применения</b>	Новые и ранее окрашенные стены деревянных фасадов загородных домов, которые подвергаются интенсивному воздействию атмосферных осадков в условия северных широт. Подходит для фасадных конструкций с самым высоким уровнем атмосферного натиска: деревянных цоколей, лобовой и ветровой досок.
<b>Окрашиваемые материалы</b>	Новые деревянные облицовочные материалы из хвойных и лиственных пород древесины, такие как клееный брус, имитация бруса, фасадная доска, планкен и т.п. Подходит для обновления ранее окрашенных водными красками, алкидными антисептиками и лазурями, фасадов. Подходит для очень старой древесины.

### Технические данные

<b>Цвет</b>	База А – готовая белая, колеруется в светлые тона. База С – основа под колеровку в темные и насыщенные оттенки.
<b>Каталоги колеровки</b>	NCS, RAL, Tikkurila, Teknos, Dulux, Benjamin Moore, Little Greene, Sherwin-Williams...
<b>Блеск</b>	Полуглянцевый
<b>Расход</b>	в 1 слой - 9 м <sup>2</sup> /л в 2 слоя – 5 м <sup>2</sup> /л
<b>Время высыхания</b>	От пыли – 2 часа На отлип – 3 часа Второй слой – 24 часа
<b>Фасовка</b>	0,45 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л
<b>Разбавитель</b>	Вода, допускается разбавление до 10% для нанесения распылителем.
<b>Термостойкость</b>	от -50°С до +80°С
<b>Плотность</b>	1,2 кг/л
<b>Сухой остаток</b>	Около 47%
<b>Светостойкость</b>	Хорошая, не желтеет со временем.
<b>Способ нанесения</b>	Фасадная кисть или распылитель (сопло 0,018"–0,023")
<b>Хранение</b>	36 месяцев. После использования хранится так же 36 месяцев в плотно закрытой таре. Хранить в прохладном месте. Не замораживать.
<b>Экология</b>	Предельное значение содержания ЛОС в жидком состоянии 130 г/л (2010). ЛОС в готовом изделии <130 г/л.



Южное Шоссе 37к1  
Строительная ярмарка  
«Мультимекс»  
+7 (911) 925-37-10  
9253710@mail.ru

Бестужевская 10  
ТЦ «Бестужевский»,  
отдел 236  
+7 (911) 926-37-10  
9263710@mail.ru

Пн-Пт с 10-00 до 20-00  
Сб-Вс с 10-00 до 16-00

Спецификация 24.02.2026

### Инструкция по применению

#### Условия при окраске

Температура поверхности должна быть не ниже +5°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Понижение температуры и повышение влажности воздуха увеличат время высыхания.

#### Подготовка поверхности

Новую поверхность обработать грунтовочным антисептиком. Предварительная шлифовка Р80. Удалить смолу из смоляных карманов с помощью нагревания и скипидара. Свежую древесину обработать грунтовочным антисептиком Woodtex Akva Base в 1 слой. Торцы дополнительно обработать фасадной лазурью с добавлением льняного масла Woodtex Akva, а затем прокрасить Суви в 2 слоя с особой тщательностью.

Ранее обработанные поверхности промыть нейтральным моющим средством (рН ~7-8), с помощью мойки под давлением или вручную, а слабо держащиеся старые лакокрасочные покрытия удалить.

#### Покраска

Перед применением краску Суви тщательно перемешать, первый слой, при необходимости, разбавить на 5-10% водой. Второй слой наносить неразбавленным.

При сильной жаре покраску производить по теневой стороне здания в утренние или вечерние (но не поздние) часы.


#### Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой пока они не высохли.

#### Эксплуатация поверхности

В нормальных условиях окрашенная поверхность достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение трёх-четырёх недель после окраски.

Ремонтная покраска производится любой акриловой фасадной краской.



**Южное Шоссе 37к1**  
Строительная ярмарка  
«Мультимекс»  
+7 (911) 925-37-10  
9253710@mail.ru

**Бестужевская 10**  
ТЦ «Бестужевский»,  
отдел 236  
+7 (911) 926-37-10  
9263710@mail.ru

Пн-Пт с 10-00 до 20-00  
Сб-Вс с 10-00 до 16-00

**Производитель Fintex-Tetrakem Oy, Финляндия, Кангасала, Мякиритиенти 13, +358-20-785-1210. Fintex.fi**