

Classic S



Технические данные

Уникальные компоненты	Воск, УФ-фильтр, добавки против грибка и водорослей
Связующее	Алкидная смола, модифицированная алифатическими соединениями
Растворитель	Уайт-спирит
Сухой остаток (по массе)	≈ 39 %
Плотность	0,9 кг/л**
Рабочие инструменты	Кисть со смешанным ворсом, распылитель
Время до нанесения следующего слоя	8 часов
Время полного высыхания	24 часа
Расход на один слой	По тщательно подготовленной древесине до 14 м²/л
Готовый цвет	Лиственница, Сосна, Палисандр, Тик, Красное дерево
База	CLR
Колеровка	50 оттенков по вееру Древесная гармония
Срок и условия хранения	5 лет при t° от +5 °C до +30 °C в не вскрытой заводской упаковке вдали от огня, источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

*Подтверждено сторонней лабораторией ООО НИЦ «СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ» при соблюдении технологии нанесения.

**Указан средний показатель. Плотность может отличаться в зависимости от цвета пропитки.

Защитно-декоративная пропитка для древесины

- До 8 лет защиты*
- Воск в составе обеспечивает грязе-водоотталкивающие свойства
- Защита от водорослей и грибка
- Эластичное полуматовое покрытие подчеркивает структуру древесины

Описание

Omnitex Classic S – пропитка для защиты древесины от атмосферных явлений до 8 лет*. Специальная формула создаёт водоотталкивающий барьер: влага не впитывается, а собирается в капли и скатывается. Покрытие устойчиво к выцветанию под солнцем благодаря УФ-фильтру. Высококачественные алкидные смолы обеспечивают прочность и эластичность, предотвращая появление трещин. В составе активные добавки, препятствующие появлению плесени, водорослей и грибка.

Область применения

Для наружных работ: стены фасадов, беседок, заборы, навесы, окна, двери. Для применения в условиях умеренного климата. Допускается использование пропитки для бревенчатых строений и полукруглых облицовочных профилей.

Не рекомендуется использовать в жилых помещениях. При окрашивании горизонтальных поверхностей рекомендуется применять с лаком.

Особенности применения

Новые поверхности: Очистите поверхность от пыли, грязи, жирных пятен, потемнений щеткой для древесины или мытьем под давлением. В зависимости от типа деревянной поверхности отшлифуйте наждачной бумагой с зернистостью P100-P120, уберите пыль неворсистой тканью. В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пятна ржавчины, дубильные вещества, сучки, более тщательно отшлифуйте эти участки и обработайте антисептическим грунтом Omnitex (Pinotex) Base. Если обработка невозможна, замените на здоровую древесину.

Ранее окрашенные поверхности: Удалите старый или непрочно держащийся слой средства на поверхности до чистого дерева стальной щеткой или наждачной бумагой с зернистостью P60-P80. Поврежденные или посеревшие слои древесины тщательно отшлифуйте до чистого дерева. Обработайте поверхность мыльным раствором и просушите. Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите ремонтные работы по его восстановлению.

Пропитка Omnitex Classic S база CLR предназначена для применения только в колерованном виде. Рекомендуется наносить в два слоя при температуре не ниже +10 °C и не выше +25 °C, относительной влажности воздуха от 40% до 80%, влажность древесины < 18%. Особо тщательно пропитывать торцевые поверхности обрабатываемой древесины. Каждый последующий наносимый слой делает цвет на поверхности более насыщенным и более устойчивым к воздействию UV лучей. Рекомендуется применять в системе с грунтовкой Omnitex (Pinotex) Base для усиления защитных свойств. Во избежание разницы в оттенках для окраски большой поверхности смешайте в одной емкости достаточное количество цветной пропитки одной партии. Окончательный цвет на поверхности проявляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесенных слоев. Для уверенности в выборе цвета рекомендуется сделать пробный выкрас.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиться. Если поверхность находится под интенсивным воздействием солнечных лучей, рекомендуется наносить пропитку в 3 слоя.

Внимание! Безвоздушное распыление является более пожаро-безопасным методом нанесения продуктов на основе органических соединений.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем через 14 дней после окрашивания.

Производитель не несёт ответственности за дефекты финишного покрытия в результате нарушения технологии нанесения.

Разбавление

Разбавление не требуется